

SIKARMATURE

SIKARMATURE Spécial Angle

Armatures pour renforcement de revêtements souples.

Présentation	Armatures de polyester non tissé.		
Domaines d'application	Renforcement des revêtements souples : SIKAFILL, SIKALASTIC 850 W, SIKALASTIC COLOR, SIKAFLOOR 400 N Elastic (F) : <ul style="list-style-type: none"> ■ traitement du faïençage et des micro-fissures, ■ pontage des joints et fissures, ■ traitement des points particuliers. 		
Caractères généraux	Excellente élasticité, dans toutes les directions.		
Agréments, essais officiels	Emploi visé dans : <ul style="list-style-type: none"> ■ CCT 40 "Système d'étanchéité liquide circulaire" – CEBTP. ■ CCT 46 "Etanchéité des planchers intermédiaires et des murs intérieurs" – CETEN APAVE International. 		
Caractéristiques			
Coloris	Blanc		
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIKARMATURE : rouleaux de 0,20 m x 10 m et 1,219 m x 25 m ■ SIKARMATURE Spécial Angle : rouleau de 0,20 m x 10 m 		
Stockage	A l'abri de l'humidité.		
Données techniques			
Composition chimique	Non tissé de filaments continus polyester.		
Densité	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIKARMATURE : 30 g/m² environ. ■ SIKARMATURE Spécial Angle : 45 g/m² environ. ■ 		
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIKARMATURE : 0,12 mm. ■ SIKARMATURE Spécial Angle : 0,60 mm. ■ 		
Performances à la rupture	sens	contrainte (N / 5 cm de largeur)	allongement (%)
SIKARMATURE	longitudinal	58	27
	transversal	59	37
SIKARMATURE Spécial Angle	longitudinal	140	57
	transversal	110	65
Mise en oeuvre			
Préparation	A l'aide de ciseaux, découper l'armature aux dimensions requises.		



Mise en œuvre	Au droit des points singuliers à traiter, maroufler l'armature dans la première couche de revêtement encore fraîche. L'épaisseur du revêtement doit être suffisante pour enrober l'armature. Se reporter aux notices techniques des revêtements associés.
Précautions d'emploi	Manipulation non dangereuse. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Minitel 3613 code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr
Mentions légales	Produit réservé à un usage strictement professionnel Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

