

Haute Protection  
Solvantée  
Lasure satinée

Très haute résistance



Aspect satiné



Anti-UV



Fort pouvoir  
garnissant



Consistance  
crémeuse,  
ne coule pas



Excellente  
applicabilité




Hydrofuge



Haut rendement



Extérieur



# Lasure HPS



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La LASURE HPS BLANCHON est une finition décorative satinée haute performance pour la protection des boiseries verticales extérieures contre les agressions climatiques.
- Sa formule très riche en résines polyuréthanes, assure une protection microporeuse et ne craquelle pas.
- Sa consistance crémeuse évite les coulures et facilite l'application verticale : volets, portails, mobilier de jardin etc.
- Le pouvoir garnissant de la LASURE HPS lui confère un aspect satiné profond et renforce son effet perlant, pour une tenue très longue durée.
- Existe en incolore\* et 5 tons bois : chêne clair, chêne moyen, chêne doré, chêne rustique, acajou.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras. Décaper si nécessaire avec les DÉCAPANTS BATIMENT 10' BLANCHON GÉLIFIÉ, ou poncer.
- Utiliser le DÉGRISEUR BOIS BLANCHON en cas de bois grisailés.
- Poncer les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON (ou de l'acétone).
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® MU BLANCHON. Sur bois contaminés, gratter, nettoyer puis traiter le bois avec un produit de traitement adapté.
- Pour égaliser des nuances de bois d'essences différentes, appliquer une 1ère couche XYLOPRIM® BOIS NOIRCIS BLANCHON.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La LASURE HPS est une lasure semi-gélifiée prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- Si la LASURE HPS a été agitée, il suffit de la laisser "reposer" quelques heures pour qu'elle reprenne sa forme de gel (en cas de stockage très prolongé, on peut constater quelques remontées de solvant à la surface de la lasure : celles-ci n'influent absolument pas sur la qualité du produit. Bien agiter la lasure, puis la laisser reposer un moment pour retrouver son aspect caractéristique).
- Application à la brosse ou au pinceau. Un léger égrenage est conseillé après la 1ère couche (abrasif fin) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect.
- **Bois neufs extérieurs** : appliquer 1 couche d'imprégnation avec la LASURE FLUIDE HPS BLANCHON et 2 couches de LASURE HPS pour assurer une protection maximale. Il est également possible d'appliquer 3 couches de LASURE HPS.
- **Rénovation usuelle** (entretien sur bois lasurés sains) : 1 couche de LASURE HPS rénove les anciennes lasures (égrenage et dépoussiérage préalables). 2 couches peuvent être nécessaires pour un excellent résultat.
- **Rénovation tardive** (rénovation sur bois altérés) : poncer les surfaces abîmées, nettoyer, dépoussiérer, traiter si besoin puis appliquer 3 couches de LASURE HPS.

### ASTUCE PRO :

- Pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche de CONDITIONNEUR ANTI-UV BLANCHON.  
\*IMPORTANT : Conformément à la Norme NF T 34-202, en extérieur, la nuance "incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison avec 2 couches de LASURE HPS teintée.

- Ne pas appliquer sur Red Cedar ni sur bois anti-siccatifs. Tenue limitée sur bois peu imprégnables (Chêne, Mélèze, Douglas...). Le séchage peut être ralenti sur certaines essences de bois exotiques.
- Blanchon a défini 2 indices de performance sur une échelle de 1 à 10 d'après de nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :  
**Durabilité** : résistance aux intempéries et aux UV.  
**Confort d'application** : viscosité, applicabilité, temps de reprise.

**Blanchon**

# Lasure HPS

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT S.O. BLANCHON. Proscrire les diluants cellulosiques ou synthétiques.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE

- échage hors poussières : 1 heure.
- Séchage recouvrable : 10 h environ dans des conditions normales.

## RENDEMENT

- 14 à 18 m<sup>2</sup> au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LASURE SUPER LONGUE DURÉE, HAUTE PERFORMANCE, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS (volets, portails, bardages, claustras, mobilier de jardin...)
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 4a
DENSITÉ	0,90 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	1100 centipoises, environ (BROOKFIELD T4)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
CONSISTANCE	Onctueuse (consistance thixotropique, semi-gélinifiée)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	10 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 – Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)