




TOPOX MUR CB-T

Isolation par l'extérieur des murs (ITE)



Caractéristiques techniques:

Propriété	Valeur	Unité	Norme
Résistance à la compression (10% déformation)	300	KPa	EN 826
Conductivité thermique déclarée (à 10°C)	0,029	W/m·K	EN 12667 EN 12939
Absorption d'eau	≤0,7	% volume	EN 12087
Classement au Feu	E	Euroclasse	EN 13501-1
Temperature limite d'application	-50/+75	°C	
Coefficient thermique d'expansion linéaire	0,07	mm/m·K	
Capillarité	0		
Dimensions			
Épaisseur	60,81,100,110,120	mm	EN 823
Longueur x largeur	1250x600	mm	EN 822
Finition Surface	Raboté		
Equerrage	5	mm/m	EN 824
Tolérance en épaisseur	+2/-2 (< 50 mm) +3/-2 (≥ 50 mm)	mm	EN 823
Tolérance en largeur	+/- 8	mm	EN 822
Tolérance en longueur	+/- 10	mm	EN 822
Finition latéral	 Bord droit		

Avril 2013

Propriétés thermiques:

Épaisseur (mm)	60	81	100	110	120
Résistance thermique (m ² .K/W)	2,05	2,80	3,45	3,80	4,15

