

## SIKA® DECOFFRE MINERAL

Agent de démoulage différé  
Minéral recyclé

<b>Présentation</b>	SIKA® DECOFFRE MINERAL est une huile de décoffrage minérale recyclée prête à l'emploi. Elle se présente sous la forme d'une huile minérale fluide non émulsionnable, totalement exempte de solvants pétroliers.
<b>Domaines d'application</b>	SIKA® DECOFFRE MINERAL est utilisée comme agent de démoulage différé : n sur chantier exclusivement, n dans les conditions normales de chantier, n sur coffrage : acier, bois, contre-plaqué, plastique, polyester (autres supports nous consulter).
<b>Caractères généraux</b>	S'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment : n supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage, n ne laisse pas de trace huileuse sur le béton, Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Coloris</b>	Liquide brun.
<b>Conditionnement</b>	n Bidon de 20 L n Fût de 210 Litres n CP de 1000 L
<b>Stockage</b>	n Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. n Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires. n La température de stockage est comprise entre - 15 °C et + 35 °C. n Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.
<b>Conservation</b>	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 5 ans.
<b>Données techniques</b>	
<b>Densité</b>	≈ 0,87
<b>Point éclair</b>	≈ 145 °C.
<b>Point de cristallisation</b>	Inférieur à - 15°C.



<b>Solvant</b>	Néant
<b>Aromatiques totaux</b>	< 1%
<b>Viscosité</b>	n ≈ 23 mPa.s à + 20 °C n ≈ 49 mPa.s à + 5 °C
<b>Conformité</b>	Teneur en PCB conforme à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n°85/467/CEE du 1er Octobre 1985 – J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹ ☹
	Hygiène	☹ ☹ ☹ ☹
Environnement	COV	☹ ☹ ☹ ☹
	Biodégradabilité	☹ ☹ ☹ ☹
◆ Critère favorable		☹ Critère défavorable

## Conditions d'application

### Consommation

Un litre de SIKA® DECOFFRE MINERAL permet de traiter :  
 n 20 à 30 m<sup>2</sup> de coffrage absorbant (bois),  
 n 40 m<sup>2</sup> de coffrage non absorbant (acier, ...).

### Mise en œuvre

Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.  
 Matériel de mise en œuvre  
 n Brosse.  
 n Rouleau.  
 n Pulvérisateur.

### Conditions d'utilisation

SIKA® DECOFFRE MINERAL s'applique pur sur support froid ou chaud de +5°C à +35°C

### Précautions d'emploi

De par sa nature chimique, SIKA® DECOFFRE MINERAL est d'une grande sécurité d'emploi pour l'utilisateur.  
 Cependant nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit :  
 n ne pas manipuler en présence d'une flamme,  
 n lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet [www.sika.fr](http://www.sika.fr)

## Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel  
 Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.  
 «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

