

1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Intensité et durabilité des couleurs
- ▶ Large domaine d'emploi : bâti neuf, bâti ancien, ITE
- ▶ Limite naturellement l'encrassement biologique

CONSOMMATION

- ▶ 0,2 litres/m² pour une couche sur support plan

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ NF T 36 005
- ▶ FD T 30-808
- ▶ NF T 34-722
- ▶ NF DTU 59.1
- ▶ DTA et AT des systèmes PARISO

FAÇADES ISOLANTES PAREXLANKO

DESCRIPTION

- Peinture minérale à base de liant silicate, destinée aux façades des bâtiments neufs ou anciens et aux systèmes d'ITE de la gamme **PARISO**, à utiliser pure ou en mélange avec **SILICANE FOND**.
- Aspect de finition : lisse et mat.

DOMAINE D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Parois en béton banché (DTU 23.1)
- Corps d'enduit sur maçonnerie (NF DTU 26.1)
- Couches de base armées des systèmes d'ITE de la gamme **PARISO**
- Enduits au mortier de plâtre chaux conformes au DTU 26.1
- Anciennes peintures minérales (silicate, badigeon...) adhérentes et en bon état.

LIMITES D'EMPLOI

- Ne pas appliquer :
 - sur des supports revêtus de peintures ou revêtements organiques.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liquide composé de liant silicate de potassium en dispersion aqueuse, de pigments et d'adjuvants spécifiques
- **Classement** :
 - Famille I - catégorie 1b1 selon NF T 36 005
 - Conforme à FD T 30-808 § 3.3.1 (additifs organiques < 5% en masse)
 - Classe D2 selon NF T 34-722
- **MVA du mortier frais** : 1 500 ± 100 kg/m³

PERFORMANCES

- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : V2
- **Perméabilité à l'eau liquide** : W1

MISE EN ŒUVRE

- Elle doit être conforme au NF DTU 59.1, aux spécifications des Documents Techniques d'Application (DTA) et Avis Techniques (AT) des systèmes d'ITE concernés ou à celles des cahiers de recommandations **PAREXLANKO** dans les cas d'applications spécifiques.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et cohésifs. Éliminer toutes les parties écaillées, friables et/ou pulvérulentes.
- Suivant le cas, les supports peuvent être nettoyés par sablage, broissage, ponçage ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- En rénovation, éliminer les salissures et les traces d'anciennes peintures organiques, revêtements...
- En cas de pollution biologique, les supports doivent être traités avec **251 LANKOMOUSSE**.
- Sur les supports neufs, les éventuelles réparations de surface doivent être effectuées avec **1001 LANKOMUR FIN** ou **1002 LANKOMUR ÉPAIS**.
- Se référer aux Fiches Techniques correspondantes.

IMPRESSION

- En fonction de la nature du support, la mise en œuvre de **SILICANE PEINTURE** peut être précédée de l'application d'un mélange avec **SILICANE FOND**. Se référer à la Fiche Technique correspondante.

OUTILLAGE

- Rouleau à poils longs
 - Brosse
- Nettoyer les outils à l'eau après application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser soigneusement le produit.
- Mélanger avec **SILICANE FOND** si nécessaire (voir ci-dessous).

APPLICATION

- Appliquer au rouleau ou à la brosse.
- Sur support minéral homogène, appliquer **SILICANE PEINTURE** pure, en une ou deux couche(s), sans impression préalable.
- Sur support minéral hétérogène ou sur enduit de base ITE :
 - appliquer préalablement en impression un mélange **SILICANE FOND/SILICANE PEINTURE** 1 pour 1 en poids,
 - après séchage, appliquer **SILICANE PEINTURE** diluée avec 20% en poids de **SILICANE FOND**, en deux couches.

SILICANE PEINTURE

2/2

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau en plastique de 14 litres

CONSERVATION

▶ 12 mois

à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des températures supérieures à + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

CONSOMMATION

• 0,2 litre/m² sur support plan.
La consommation peut varier en fonction de la texture du support et des pertes éventuelles à l'application.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit destiné aux professionnels.
- Ne pas appliquer sur supports gelés (ou en cours de dégel), sur supports gorgés d'eau ou sur supports surchauffés.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de brouillard, par grand vent ou en cas de risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer à des températures ambiantes inférieures à + 5°C ou supérieures à + 35°C.
- Avant l'application et pendant toute la durée des travaux, protéger les menuiseries, les éléments métalliques et les parties vitrées.
- Afin de limiter les différences de teinte après séchage, utiliser un même lot de fabrication par façade.
- Protéger les arêtes supérieures et les parties exposées suivant les prescriptions du NF DTU 59.1.
- Protéger les façades pendant toute la durée des travaux et au moins 48 h après l'application du produit.
- Produit irritant : peut provoquer des brûlures. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, se laver IMMÉDIATEMENT et abondamment avec de l'eau propre et consulter un spécialiste.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour connaître les équipements adaptés.