

Sacherie de Pantin
 ZI du Val de Seine
 7 Rue Denis Papin
 92230 Gennevilliers



Tel : 01.40.85.00.17
 Fax : 01.47.98.58.89

FICHE TECHNIQUE

Bandes d'Arase conforme au DTU 20-1

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film PE, aspect gaufré		/
Composition	100 % Polyéthylène		
Largeur	EN 1849-2	0,21 - 0,26 - 0,36 0,50	± 5%
Longueur	EN 1849-2	50 ml	± 5%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	300 µ	± 5%
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-2	SL ≥ 50 N ST ≥ 60 N	± 3%
Résistance à la rupture	EN 12311-2	SL : 18 N/mm ² ST : 16 N/mm ²	± 5%
Allongement à la rupture	EN 12311-2	SL : 560% ST : 700%	± 5%

