

Sacherie de Pantin  
 ZI du Val de Seine  
 7 Rue Denis Papin  
 92230 Gennevilliers



Tel : 01.40.85.00.17  
 Fax : 01.47.98.58.89

**FICHE TECHNIQUE**

**PIED DE CLOISON**

| Caractéristiques                         | Norme   | Valeur                     | Tolérance |
|--|---|----------------------------|-----------|
| <b>Description</b>                       | Film qualité bâtiment incolore<br>Feuille souple d'étanchéité                                   |                            | /         |
| <b>Composition</b>                       | 100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire<br>70 à 80% PE basse densité recyclé |                            | /         |
| <b>Largeur</b>                           | 210mm - 250mm - 260mm<br>300mm - 330mm- 360mm   |                            | ± 5%      |
| <b>Longueur</b>                          | 100m  |                            | /         |
| <b>Epaisseur nominale</b>                | EN 1849-2   | 150μ                       | ± 5%      |
| <b>Résistance à la déchirure amorcée</b> | EN 12310-1  | SL ≥ 20N/mm<br>ST ≥ 40N/mm | ± 3%      |
| <b>Résistance à la rupture</b>           | EN 12311-1  | SL : 16 Mpa<br>ST : 15 Mpa | ± 5%      |
| <b>Allongement à la rupture</b>          | EN 12311-1  | SL : 200%<br>ST : 300%     | ± 5%      |