

## City

GAMME PRIMO NATUREL

### CARACTÉRISTIQUES

**Essence (origine) :** Chêne (Europe).

**Choix :** RU=RUSTIQUE - CA=CAMPAGNE

**Choix mixte RU/CA :** Parquet avec nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) sans limite de dimensions et de nombre. Sans aubier. Les variations de couleur sont admises.

**Support :** Massif.

**Densité moyenne :** 650 kg/m<sup>3</sup>.

**Finition :** Brossé, Vernis mat, Bouchage marron foncé

**Assemblage :** Rainure et languette (R+L).

| SUPPORT | SECTION (MM) | LONGUEURS (MM) | CHANFREINS | RÉSISTANCE THERMIQUE K/W |
|---------|--------------|----------------|------------|--------------------------|
| MASSIF  | 14 x 130     | 300-1500       | 4          | 0,09 m <sup>2</sup>      |

### TYPE DE POSE

- Collée (selon NF DTU 51-2).

### COMPATIBILITÉS

Compatible sur sol chauffant rafraîchissant hydraulique basse température (selon section) :

| COMPATIBILITÉ |                |              | POSE COLLÉE   |                     |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|
| SUPPORT       | ÉPAISSEUR (MM) | LARGEUR (MM) | SOL CHAUFFANT | SOL RAFFRAÎCHISSANT |
| MASSIF        | 14             | 130          | OUI           | OUI                 |

Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose.

Arrêt du chauffage 48 heures avant la pose. Attendre 1 semaine et remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours. Pour un plancher rafraîchissant, il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m<sup>2</sup>.K/W. Pour des résistances thermiques supérieures, il faudra donc tenir compte d'une certaine perte de capacité.

Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur :

- NF DTU 35.14 – Exécution des planchers à eau chaude.
- Le cahier du CSTB 3164 – Planchers réversibles.

Compatible ISO dB et ISO alu (Cf. fiche technique).

### INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.
- Classement au feu : Cfl-s1 (suivant EN NF 14342).
- Classe de dureté : C.
- Dureté Monnin du Chêne : 4,2.

### ENTRETIEN PARQUET VERNI

Après la pose et pour l'entretien, utilisez le rénovateur mat **(R+)** (métallisant), une à deux fois par an, voir plus si nécessaire. Il s'applique pur avec un balai microfibre en une ou deux couches. Bien suivre le mode d'emploi. Pour l'entretien régulier, utilisez le nettoyant **(L+)** pour parquets vernis de Design Parquet.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai et chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

### ÉMISSIONS EN COV



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A\* (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CLASSE D'USAGE

Le classement du parquet se fait avec la classe d'usage. Le classement UPEC\* ne s'applique pas au parquet dans la mesure où il est rénovable, mais une équivalence peut être faite :

| SUPPORT | SECTION | CLASSE                                                                                | ÉQUIVALENCE UPEC |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MASSIF  | 14      |  | U3S P3 E1 C0     |

\*Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.

### DESIGN PARQUET

654 rue du Chalonge, P.A. du Haut-Montigné / 35370 Torcé / FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 / Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

Avec la publication de cette fiche technique, toutes les versions précédentes sont invalides. Les erreurs et les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Date de mise à jour : Janvier 2026.