

# Enduit de lissage poudre Bostik

ENDUIT MURAL

***L'enduit de lissage poudre Bostik permet d'obtenir une finition parfaitement lisse avant peinture ou pose de revêtements muraux.***



## DESTINATIONS

Lisse et masque de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2mm de profondeur) des murs et plafonds en intérieur.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

## AVANTAGES

- Excellente adhérence
- Grain extra fin
- Facile à poncer

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.

Temps d'utilisation : 6 heures.

Temps d'intervalle entre 2 couches : 2 à 6 heures.

Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

### 1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre ou 1kg de poudre pour 470ml d'eau.

Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

### 2/ APPLICATION

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

### 3/ LISSAGE

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

### 4/ PONÇAGE

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Le temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.

## NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau

## CONSOMMATION

1 kg de poudre = environ 7m<sup>2</sup>

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.  
Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604188	Boite carton 1 kg	6	3549212470449
30604189	Sac papier 5 kg	4	3549212470456
30604191	Sac papier 15 kg	4	3549212470470
30604301	Sac papier 2.5 kg	4	3549212471170
30607084	Sac papier 25 kg	1	3549212474546

## SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -  
[www.abc-coller.com](http://www.abc-coller.com)

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).