

Fiche technique Effet primer



Apprêt idéal pour des effets spéciaux fantaisie:

- blanc mat pour les peintures Néon, brillant ou feuille d'or Dupli-color
- noir brillant pour l'argent chrome, l'effet 3D et Diamant

Convient pour le métal, le verre, la céramique, la pierre etc....

Qualité et propriétés

- Haute qualité nitro-combi
- Excellent pouvoir couvrant
- Permet une économie de peinture
- Bonne adhérence
- Séchage rapide
- bonne fluidité, rendu lisse
- Inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups

Données physiques et chimiques

- **Liant:** nitro-combi
- **Teintes:** noir brillant et blanc mat
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530
noir brillant
blanc mat
- **Rendement :**
Selon la qualité et la couleur du support:
150 ml suffisent pour env. 0,3 - 0,6 m²
400 ml suffisent pour env. 0,8 - 1,5 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
Sec hors poussière: après 15 minutes
Sec à coeur: après 30 heures
Recouvrable: après 1 heure
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 600°C
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Aérosol, volume net maximal 400 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application:

- Nettoyer et ôter la rouille
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Ne pas coller des surfaces peintes
- Agiter 3 min. l'aérosol
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de pulvérisation de 25 cm.
- Recouvrable avec de la peinture acrylique et glycéro
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 19.01.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com