




FT421 – DINASTAIR – Bandes super-agrippantes



Descriptif

Bandes antidérapantes auto-adhésives, à poser sur certains profilés de nez de marche ou directement sur le sol.

Constituées de particules abrasives collées sur un support souple adhésif.

Les modèles « Base alu » présentent une très grande conformabilité.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports extérieurs en bois ou à base de bois).

Trafic tertiaire.

Matière

Particules d'oxyde d'aluminium (sauf versions transparentes : microbilles de verre) maintenues sur un support en PVC par une colle acrylique.

Adhésif acrylique translucide.

Modèles « Base alu » : une feuille d'aluminium remplace le support en PVC, rendant la bande très conformable sur la surface de pose.

Références

Modèle	Type	Dimensions	Coloris	Réf.
DINASTAIR	En rouleau	36 mm x 15.3 m	Jaune fluo	27 00 01
			Photoluminescent	27 00 02
			Transparent	27 00 03
			Noir	27 00 04
			Jaune	27 00 05
			Jaune / Noir	27 00 06
			Rouge / Blanc	27 00 07
DINASTAIR	En rouleau	50 mm x 15.3 m	Jaune fluo	27 00 08
			Photoluminescent	27 00 09
			Transparent	27 00 10
			Noir	27 00 11
			Jaune	27 00 12
			Jaune / Noir	27 00 13
			Rouge / Blanc	27 00 14
	Noir / bande photoluminescente	27 00 15		
DINASTAIR	En plaque	150 x 610 mm	Noir	27 00 18
DINASTAIR Base alu	En rouleau	50 mm x 15.3 m	Jaune	27 00 19
			Noir	27 00 20

Caractéristiques techniques

Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 (juin 2004) : R12
(voir rapport d'essai du CSTB n° RE 09G 26021499/4).

Bandes photoluminescentes : émettent de la lumière quand on les plonge dans l'obscurité.

Durée	Luminance
10 min	~ 5 mcd/m ²
60 min	~ 1 mcd/m ²
90 min	~ 0 mcd/m ²

Mise en œuvre

Préparation du support :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options) ou acétone.
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas.

Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.

- **Sur support poreux (ex. béton, bois brut en intérieur...), appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.**

Mise en œuvre :

- En cas de pose sur un profilé de nez de marche, mettre en place préalablement ce profilé.
- Préchauffer le support à température de +20°C à +40°C.
- Ne pas chauffer la bande.
- Ôter le film de protection de l'adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner la bande, puis retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement, de manière à éviter les inclusions d'air sous la bande.
- Procéder de manière à ne pas étirer la bande.
- Maroufler fermement la bande sur toute sa longueur.

Options

VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT 097



3M et Dinac sont des marques déposées de la société 3M.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

3M Bricolage et Bâtiment
Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat –
BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com