

### Caractéristiques du produit

<b>Formats</b>	2200* x 185 x 13 mm	
<b>Couche d'usure</b>	ca. 3,6 mm	
<b>Unité</b>	Paquet:	9 lames / 3,663 m <sup>2</sup> / 29,304 kg
	Palette:	32 cartons / 117,216 m <sup>2</sup> / 937,728 kg
<b>Garantie selon la stipulation Parador</b>		25 ans (usage privé) 10 ans (usage commercial)
Notes		*1 longueur d'about par paquet autorisée. - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve

### Caractéristiques






 EN 14342:2013		 CERTIFIED BY SCS Global Services	 www.blauer-engel.de/uz176	 ID 1016 - 12656 - 002
 Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID: 0000057515	 PEFC/04-31-0507	 THIRD PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		

\*ne s'applique pas pour les produits fumés




### Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible ( $\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Écart transversal admissible ( $\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Équerrage de l'élément ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure longitudinale de l'élément ( $\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Courbure transversale en largeur ( $\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Affleurement superficiel ( $\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

### Classification des caractéristiques du produit

	Norme	Résultat
 Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
 Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
 <b>Résistance thermique</b> Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m <sup>2</sup> *K/W
 Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
 Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

### Classification des caractéristiques de la surface

	Norme	Résultat	
		Vernis	Huile naturelle plus
 Résistance au glissement	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
		51 SRT (SRV sec)	
 Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1
 Résistance aux tâches	EN 13442:2023 Procédure B	degré 5	degré 5
Adhérence / essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, Annexe B	R 9	R 10

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA TDS Parkett Classic-3060 FR 20231201
Date:	01.08.2013	Actualisation:	<a href="https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/">https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.12.2023

Classe libre conformément à la norme EN 13489							
Gamme:		Parquet à frises					
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la lamelle					
Essence:	Érable sycomore	Hêtre			Chêne		
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY			Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abréviation/classe (interne)	ER-L-BAH	ER-L-BU			ER-L-EI		
	Version 3 2012	Version 7 2019			Version 13 2019		
Classe:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Aubier sain	-			non admissible		admissible jusqu'à 75% de la lamelle / 50% par couche de finition même légèrement décoloré	admissible (aussi légères décolorations)
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 10 mm		admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible			admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible					admissible: jusqu'à 20 mm	
Nœuds (picot)	admissible			non admissible	admissible: jusqu'à 6 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: Pattes de chat
Masticages	admissible			non admissible		admissible	
Petites fissures, microfissures	non admissible						
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible: poche de couleur jusqu'à 80 mm		admissible: poche de couleur	-			
Inclusions d'écorce	non admissible						
Fissures	non admissible					admissible	
Inclinaison des fibres	aucun critère						
Noyau sain	admissible		admissible jusqu'à 100%	-			admissible
Rayons médullaires	admissible						
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes / légères infiltrations	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations		
Trainées blanches	-			non admissible		admissible	
Marques de lattes d'empilage	non admissible						
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible					admissible: trous de vers	non admissible
Parties non visibles							
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.							
Remarque							
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.							

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_FR_20231201
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/">https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			
			01.12.2023
			Page 1 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	Parquet à frises	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle	
Essence:	Frêne européen	Noyer
Désignation botanique/code (EN 1556)	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG
Abréviation/classe (interne)	ER-L-ES	ER-L-SWN
	Version 11 2022	Version 5 2015
Classe:	Living	Natur
Aubier sain	-	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm	
Nœuds occasionnels	non admissible	
Nœuds (picot)	admissible: jusqu'à 5 mm	admissible: jusqu'à 10 mm
Masticages	admissible	
Petites fissures, microfissures	non admissible	
Inclusions de sucre	admissible	-
Inclusions minérales	admissible	
Inclusions d'écorce	non admissible	
Fissures	non admissible	
Inclinaison des fibres	aucun critère	
Noyau sain	admissible : noyau noir à 75% d'une lamelle / Lamelles à noyau brun jusqu'à 70 % par couche d'usure	-
Rayons médullaires	admissible	-
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / décolorations	admissible: toutes les teintes
Trainées blanches	non admissible	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	
Parties non visibles		
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.		
Remarque		
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.		

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_FR_20231201
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/">https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.12.2023
			Page 2 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489									
Gamme:		Lame large							
Caractéristiques selon EN 1310		Face supérieure de la couche d'usure							
Essence:		Chêne			Frêne europ.		Lärche		
Désignation botanique/code (EN 1556)		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX		Larix decidua Mill. / LADC		
Abréviation/classe (interne)		EI-GÜ-LHD Version 4 2022			ER-LH-ES Version 3 2021		ER-LH-LÄR Version 2 2017		
Classe:		Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal	
Aubier sain		non admissible		admissible	non admissible		-	admissible	
Nœuds (adhérents)		admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm		admissible: jusqu'à 80 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 50 mm	
Nœuds occasionnels		non admissible	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: jusqu'à 25 mm		admissible: jusqu'à 60 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 25 mm	
Nœuds (picot)		admissible		admissible: pattes de chat			admissible		
Masticages		admissible							
Petites fissures, microfissures		non admissible	admissible			non admissible		admissible	
Inclusions de sucre / minérales		-						non admissible	admissible: poches de résine
Inclusions d'écorce		non admissible			admissible		non admissible	admissible	
Fissures		admissible: dans les branches						admissible	admissible: dans les branches
Inclinaison des fibres		aucun critère							
Noyau sain		non admissible			admissible		admissible : noyau noir à 70% d'une lame / jusqu'à 30 % des lames	-	
Rayons médullaires		admissible							
Nuances de couleur		admissible: légère nuances de couleur			admissible: toutes les teintes		admissible: jaunâtre à brune jusqu'à brun rougeâtre différences de couleur		
Trainées blanches		non admissible	admissible			-			
Marques de lattes d'empilage		non admissible							
Infestations parasitaires (EN 1311)		non admissible							
Parties non visibles									
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol.									
Remarque									
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.									

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_FR_20231201
Date:	01.05.2013	Actualisation:	<a href="https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/">https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/212/</a>
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.12.2023
			Page 3 de 3