

**GAMME MULTI SUPPORTS :**

# BOISERIES ET FINITION GLYCERO SATIN

**Gedimat**  
MATÉRIAUX & BRICOLAGE

Laque glycéro tendue.  
Garnissante – Opacifiante.  
Microporeuse.



**Conditionnement**

**0,5 L – 2.5 L -10 L**

## Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 4a.

## Destination

### EMPLACEMENT

- Peinture multi-supports satinée pour travaux intérieur et extérieur. Finition décorative et protectrice lessivable destinée aux boiseries, huisseries et supports métalliques.

## Propriétés

- Lessivable.
- Excellent rendu
- Très bonne blancheur.

## Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

### PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

### APPLICATION

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet et Airless : diluer à 3 %.

### DILUANT

- White Spirit.

### RENDEMENT

- 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon planimétrie et porosité du support.

### SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

GAMME MULTI SUPPORTS :

# BOISERIES ET FINITION GLYCERO SATIN

Laque glycéro tendue.  
Garnissante – Opacifiante.  
Microporeuse.

int  
ext



Conditionnement

0,5 L – 2.5 L - 10 L

## Précautions d'emploi

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

## Caractéristiques Techniques

<b>LIANT</b>	Résine alkyde.
<b>DENSITE</b>	1,43
<b>EXTRAIT SEC</b>	70 %

## Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 300 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 299 g/l C.O.V.

## Garanties

- BOISERIES ET FINITION SATIN est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 24 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.