

# PEINTURE FINITION ACRYLIQUE VELOURS

Peinture acrylique en phase aqueuse .

Intérieur – Extérieur.  
Aspect velours.

int  
ext



**Gedimat**  
des fondations aux finitions

Conditionnement

5 L et 10 L

## Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.

## Destination

<b>EMPLACEMENT</b>	- Intérieur - Extérieur.
<b>SUPPORT</b>	- S'applique en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre.

## Propriétés

- Grande facilité d'application.
- Entretien facile, lessivable.
- Séchage rapide, dilution eau.
- Bonne blancheur et opacité.

## Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

### PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

### APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %.
- Airless : diluer de 5 à 7 %.
- Pistolet : diluer de 10 à 15 %.

### DILUANT

- Eau.

### RENDEMENT

- 9 à 12 m<sup>2</sup>/L selon le support.

### SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 8 heures.

# PEINTURE FINITION ACRYLIQUE VELOURS

Peinture acrylique en phase aqueuse.

**Gedimat**  
des fondations aux finitions

Intérieur – Extérieur.  
Aspect velours.

int  
ext



Conditionnement

5 L et 10 L

## Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Stocker à l'abri du gel.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

## Caractéristiques Techniques

<b>LIANT</b>	Résine acrylique.
<b>DENSITE</b>	1,37
<b>EXTRAIT SEC</b>	54 %
<b>TX VOLUMIQUE EX. SEC</b>	37 %

## Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 10 g/l C.O.V.

## Garanties

- PEINTURE FINITION ACRYLIQUE VELOURS est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.