

GAMME MULTI SUPPORTS :

IMPRESSION ET FINITION GLYCERO MAT

Gedimat
MATÉRIAUX & BRICOLAGE

Intérieur sur fonds absorbants.
Garnissante – Opacifiante.
Microporeuse.



Conditionnement

0,5 L – 2.5 L -10 L

Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 4a.

Destination

EMPLACEMENT

- Peinture mate pour la décoration et la rénovation d'anciens fonds. S'utilise comme impression et finition opacifiante sur fonds tachés. Bloque les fonds absorbants non alcalins de type plâtre, plaques de plâtre, panneaux de particules et bois.

Propriétés

- Nourrit et renforce le support.
- Bloque les taches.
- Garnissante, forme une sous-couche bien opacifiante.

Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Eliminer toutes traces de peinture écaillée et cloquée.

APPLICATION

- Brosse, rouleau : diluer de 0 à 5 %.
- Pistolet et Airless : diluer à 5 %.

DILUANT

- White Spirit.

RENDEMENT

- 8 à 10 m²/l selon planimétrie et porosité du support.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

GAMME MULTI SUPPORTS :

IMPRESSION ET FINITION GLYCERO

Intérieur sur fonds absorbants.
Garnissante – Opacifiante.
Microporeuse.



Conditionnement

10 L

Précautions d'emploi

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec la peau.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et/ou l'étiquette.
- Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques

LIANT	Résine alkyde.
DENSITE	1,64
EXTRAIT SEC	74 %

Réglementation C.O.V.

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l (2010)
- Ce produit contient moins de 345 g/l C.O.V.

Garanties

- IMPRESSION ET FINITION GLYCERO est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 24 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.