



Metylan

Colle papiers peints

Prêt à poser Max 2,25kg



APPLICATIONS

Pour tous types de papiers peints standards, vinyles, spéciaux, intissés.

PROPRIETES

Temps ouvert 10 à 20 minutes, transparente au séchage, consommation 150 à 200 g/m².

3 rouleaux pour des rouleaux de 53 cm de large x 10 m de long (env.30 m²).

Respecter scrupuleusement les préconisations de mise en œuvre du fabricant de papiers peints afin de faciliter la dépose ultérieure éventuelle de l'intissé.

PRECAUTIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.

Bien refermer l'emballage après emploi. Garder dans un endroit frais et à l'abri du gel. Tenir hors de la portée des enfants. Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour les professionnels au 04 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>.

MODE D'EMPLOI

1) Préparation des fonds

- Les murs doivent être propres, sains, secs, solides, lisses, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.
- Enlever les anciens papiers peints et revêtements muraux avec Metylan Décoll' Max, Metylan Décolleur Actif ou Metylan Décolleur Expert.
- Imprimer les supports très absorbants avec la colle diluée (mélanger avec la même quantité d'eau).

2) Préparation de la colle

- Pour les papiers peints standards, lourds et vinyles légers : Ajouter 0,25L d'eau froide, propre dans le seau pour une application optimale. Bien remuer la colle dans le seau.
- Pour les papiers peints intissés : Bien remuer la colle dans le seau.

3) Application

- Pour les papiers peints standards, lourds et vinyles légers.
 - Appliquer la colle uniformément sur l'ensemble du lé en vous aidant de la brosse à encoller Metylan.
 - Replier les extrémités du lé afin que la colle détrempe suffisamment le papier peint.
 - Patienter 10min avant d'appliquer chacun des lés sur le mur.
 - Maroufler le papier peint de manière uniforme avec la spatule à maroufler Metylan.
 - Presser les bords avec la roulette à tapisser Metylan.
 - Couper le papier peint le long du plafond, des plinthes et autour des ouvertures avec une lame de cutter tranchante.

Remarque : enlever immédiatement les tâches de colle avec une éponge humide. Nettoyer directement les outils à l'eau.

- Pour les papiers peints intissés.
- Appliquer la colle uniformément sur l'ensemble du lé en vous aidant de la brosse à encoller Metylan.
- Patienter 10min avant d'appliquer chacun des lés sur le mur.
- Maroufler le papier peint de manière uniforme avec la spatule à maroufler Metylan.
- Presser les bords avec la roulette à tapisser Metylan.
- Couper le papier peint le long du plafond, des plinthes et autour des ouvertures avec une lame de cutter tranchante.


FICHES TECHNIQUES

METYLAN
Colle Prêt à Poser 2.25kg PCB 1
 IDH: 1732725



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Colle Prêt à Poser 2.25kg	seau	1732725	1	3178040697515	3178040697515	35052010

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Colle Prêt à Poser 2.25kg	pd	169	251	115	2.25	2.25				
	colis	169	251	115	2.25	2.356				
	palette	800	1200	835	283.500	322.856	21	6	126	126

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 35052010

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan** Standards disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de



METYLAN Prêt à Poser

travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

ELIMINATION DES DECHETS

Restes de produits durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.



AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décol'Max 2en1	Décolleur surpuissant



Mise à jour de la fiche technique: Novembre 2012

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER.com**
DÉCORER | RÉPARER | FIXER

Henkel

Qualité Professionnelle