

PEINTURE FACADE ACRYLIQUE

Revêtement microporeux pour façades.

Gedimat
des fondations aux finitions

Ravalement de façades.
Aspect mat velouté.
Garantie 10 ans.



Conditionnement

10 L

Classification

AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.
AFNOR NFP 84-403 – Classe D2.

Destination

EMPLACEMENT	-Surfaces verticales extérieures.
LOCALISATION	-Façades en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.
SUPPORTS	-Enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante ciment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement fixés avec une couche de fixateur.

Propriétés

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Très bonne souplesse, même par temps froid.

Mise en oeuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. L'ensemble étant fixé par une couche de fixateur.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 0 à 5 %.
- Airless : diluer de 8 à 12 %.
- Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche de PEINTURE FACADE ACRYLIQUE.

DILUANT

-Eau.

RENDEMENT

-Suivant porosité support : 8 à 10 m²/L.

SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %

- Hors poussières : 15 minutes.
- Sec : 20 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

PEINTURE FACADE ACRYLIQUE

Revêtement microporeux pour façades.

Ravalement de façades.
Aspect mat velouté.
Garantie 10 ans.



Gedimat
des fondations aux finitions

Conditionnement

10 L

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par temps de pluie.
-Conserver hors de portée des enfants.
-Stocker à l'abri du gel.
-Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.

Caractéristiques Techniques

LIANT	Copolymère acrylique.
DENSITE	1.56
EXTRAIT SEC	70 %
TX VOLUMIQUE EX. SEC	52 %

Réglementation C.O.V.

-Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
-Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010)
-Ce produit contient moins de 5 g/l C.O.V.

Garanties

-PEINTURE FACADE ACRYLIQUE est garantie conformément aux dispositions en vigueur.
-Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos service s que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.