

LOCTITE

Colle epoxy

Loctite N°1

Instant Power

Seringue 11g



DESTINATION

- multi-usages, rapide, transparent
- ne rétrécit ni ne s'étend pendant le collage
- Comble les jeux
- bonne résistance à l'eau, l'huile et les solvants communs
- Canule auto-mélangeuse

Collage rapide et restauration de la plupart des matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE, PTFE...), la pierre, le marbre, le béton...

MISE EN ŒUVRE

Protéger le périmètre de travail. Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Rendre rugueuses les surfaces lisses pour une meilleure Ratio : 1/1 en volume.

Insérer le poussoir, retirer le bouchon de seringue, fixer la canule sur l'ouverture de la seringue et tourner à 90° pour la verrouiller, appuyer sur le poussoir pour faire sortir la colle, faire d'abord sortir 2-3 gouttes de produit puis appliquer Loctite N°1 Instant Power sur une seule des deux surfaces, et serrer fermement jusqu'à la prise.

Application du produit : diffusez le mélange des deux composants sur l'une des deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble. Le maintien se fait en quelques secondes. Utilisation immédiate, sans serrage. Prise instantanée entre 30 secondes et 1 minute suivant matériaux. Résistance finale en 24h

Attention : Si plusieurs collages doivent être effectués à la suite, la colle peut prendre en masse dans la canule si celle-ci n'est pas utilisée après 1 minute d'attente.

Fermeture : Retirer et jeter la canule. Placer le bouchon au bout de la seringue.

CONDITIONNEMENT

Seringue 11g. Durée de conservation : 24 mois.

CARACTERISTIQUES

Avant séchage :

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Technologie | Très fortes performances Epoxy |
| Couleur | Transparent |
| Consistance | Gel |

Loctite COLLE EPOXY EXPRESS 11ml

Poids spécifique 1.1g/ml

Pendant le mélange et le séchage :

Temps d'application Maximum 1 minute après avoir mélangé

Résistance mécanique (après 24h) 280 Kg/cm²

Temps de séchage Sollicitation possible après 1 à 2 minutes
Résistance finale après 24h de séchage

Précaution d'emploi

Utiliser de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Autres produits EPOXY liquide

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| LOCTITE EPOXY Universal Transparente | Seringue 11ml et 25ml |
| LOCTITE EPOXY Metal | Seringue 25ml |
| LOCTITE EPOXY Express | Seringue 11ml |

Mise à jour de la fiche technique : Mars 2016

HENKEL France SAS

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)