

# COLLE PÂTE - SECHAGE RAPIDE D2T

## COLLES CARRELAGE EN PÂTE

***Colle carrelage pâte à prise rapide, prêt à l'emploi.***



### DESTINATIONS

Sol et mur / intérieur

#### REVETEMENTS :

Pour tous carrelages standards\* jusqu'à 40x40 cm (porosité > 0,5% : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre, pâte de verre, pierre, terre cuite, dalle de pierre calcaire.

Poids maximal du carrelage :

au mur : < 30kg/m<sup>2</sup>

pour tous types de plaquettes de parement.

#### SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonnées, panneaux de bois CTBH / CTBX / OSB3\*.

Sur supports anciens rigides :

- au mur : carrelage standard\*, béton cellulaire.

- au sol : ragréage P3.

Sur supports anciens déformables :

- au mur : peinture poncée\*.

- au sol : chappe allégée.

\* primaire universel BOSTIK obligatoire et jointoiement 24 après.

### AVANTAGES

-Séchage 4 fois plus rapide : idéal pour les petites surfaces et réparations urgentes.

-Jointoiement possible 6 à 8 h après.

### MISE EN OEUVRE

#### PRÉPARATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Sur ancien carrelage, surface polie ou peinture : poncer afin de faciliter l'adhérence.

Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles (voir Destinations).

#### APPLICATION :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon

tranfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carrelage : 30 minutes.

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

Sur supports absorbants (mortier, béton, plâtre...) : circulation ou jointoiement après 6 à 8h\*

Sur supports non absorbants (carrelage, peinture...) : circulation ou jointoiement après 24h\*

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C, à l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

\* à +23°C et 50% d'humidité

## CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatule dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	VVV-6x6x6 6x6x6	2 à 3 kg/m <sup>2</sup> 4 à 5 kg/m <sup>2</sup>
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 40x40 cm	simple double	UUU - 6x6x6 UUU - 9x9x9	4 à 5 kg/m <sup>2</sup> 6 à 7 kg/m <sup>2</sup>

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

## CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112323	POT PLASTIQUE 1.5 kg	12	3549210031574

## SECURITE

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

