



LES + PRODUIT

- ▶ Excellente tenue dans le temps
- ▶ 2 couleurs de colle
- ▶ 4 couleurs de marbre

DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 à 7 litres par sac de 25 kg

CONSOMMATION

- ▶ Enduit-colle : 3,5 kg/m²
- ▶ Granulats : 8 kg/m² (1 passe)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ DTU 22.1, 23.1, 26.1

CONDITIONNEMENT

- ▶ MARBRI ENDUIT-COLLE : sac de 25 kg
- ▶ MARBRI GRANULATS : sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- ▶ **12 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant et Cahier des charges Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

MARBRI ENDUIT-COLLE ET GRANULATS



DESCRIPTION

- Ce revêtement, composé d'une colle à base de ciment (**MARBRI ENDUIT-COLLE**), saturé de granulats de marbre (**MARBRI GRANULATS**), est une solution décorative, applicable à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Teinte colle : blanche ou grise.
- Teinte granulats : porcelaine, gris flanelle, topaze, bleu turquin.

DOMAINE D'APPLICATION

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Murs en béton banché à parement courant ou soigné, conformes aux spécifications du DTU 23.1
- Panneaux préfabriqués en béton armé de granulats courants, conformes au DTU 22.1
- Corps d'enduit de classe de résistance \geq CS III, conformes au DTU 26.1, en aspect taloché
- Sous-enduits monocouches d'imperméabilisation de classe de résistance \geq CS III, conformes au DTU 26.1, d'aspect taloché

■ SUPPORTS EXCLUS

- **PARILIEN***, **PARLUMIERE CLAIR*** et tout enduit hydraulique de densité durcie inférieure à 1,6 et résistance < CS III

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

MARBRI ENDUIT-COLLE

- ciment
- sables siliceux
- adjuvants

MARBRI GRANULATS

- marbres concassés sélectionnés de granulométrie moyenne (3 à 6 mm). Disponibles dans 4 teintes : porcelaine, gris flanelle, topaze, bleu turquin
- Autres teintes : nous consulter

PERFORMANCES

- Complément d'imperméabilisation efficace.
- Permet d'éviter des ragréages pour des rattrapages n'excédant pas 3 à 4 mm environ.
- Peut être appliqué sur parties exposées telles que les retours d'acrotères, les têtes des voiles béton, les garde-corps des balcons en béton.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sains, stables, résistants, propres, dépoussiérés, exempts de traces d'huile de décoffrage, de peinture, d'hydrofuge, conformes aux spécifications des DTU 26.1 et 23.1.
- Humidifier la veille de l'application.

■ MATÉRIEL

MARBRI ENDUIT-COLLE

- Lisseuse crantée n° 5
- Spalter (lisseur américain)

MARBRI GRANULATS

- **Pot de projection équipé d'une plaque avec trou \varnothing 14**
- Compresseur : 60 m³/h minimum
- Pression de l'ordre de 2,5 à 3,5 bars

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Température entre + 5°C et + 30°C

Gâchage

MARBRI ENDUIT COLLE

- Dosage en eau : 6 à 7 litres d'eau par sac de 25 kg.
- Utiliser un malaxeur électrique à vitesse lente (300 tours / minutes).
- Temps de mélange : 3 minutes environ, le produit après gâchage doit avoir l'aspect d'une pâte fluide.
- Temps de repos : 5 minutes environ.
- Durée d'emploi du mélange : 30 min maxi à + 20°C.
- **MARBRI ENDUIT-COLLE** est étalé et réglé sur le support à l'aide d'une lisseuse crantée n°5 sur une épaisseur de 2 à 3 mm (après lissage).
- Lisser la colle avec un lisseur américain (spalter) humidifié, afin d'aplanir les sillons.
- Recouvrir la colle immédiatement après par les granulats de marbre projetés en mouvement de va-et-vient, en une passe.

■ REMARQUES

- Pour éviter les risques de reprises et faciliter l'application, il est conseillé de partager les surfaces à revêtir en panneaux de 15 à 20 m² maximum par des joints obtenus à l'aide d'un ruban adhésif en papier posé avant application de la colle.
- Le ruban est retiré aussitôt après la projection des granulats.
- Les granulats de marbre sont d'origine naturelle, ils peuvent présenter de légères variations. Prévoir 1 seul approvisionnement par chantier.
- Afin d'éviter d'éventuels nuançages, mélanger les sacs de **MARBRI GRANULATS** par quantité de 3 à 4 sacs avant la projection. Lors de l'application, compléter le mélange par ajouts successifs de nouveaux sacs.

■ CONSOMMATIONS

- Enduit-colle : 3,5 kg/m²
- Granulats : 8 kg/m² (1 passe)

* Voir la Fiche Technique du produit.