

Eurothane® Mur(F)



Eurothane® Mur(F) est un panneau d'isolation thermique avec un cœur de mousse de polyuréthane rigide, revêtue sur chaque d'un parement multicouches étanche au gaz.

Application(s)

Isolation des murs intérieurs.

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Standard
Dimensions A				
Longueur	2 600	mm		
Largeur	1 200	mm		
Épaisseurs (standard)	62,82,103,110, 123	mm	T2	EN 823
Épaisseurs (à la demande)	51,90,143,160		T2	
Densité de la mousse	± 30	kg/m ³		
Dimensions B				
Longueur	2700	mm		
Largeur	1200	mm		
Épaisseurs (standard)	62,82,103,110, 123	mm	T2	
Épaisseurs (à la demande)	51,90,143,160		T2	
Apparence				
Parement	Parement multi-couches, étanche de chaque côté du panneau.			
Finitions	Rainurés bouvetés sur les longueurs			

Caractéristiques principales

Description	Standard	EN code	Valeur	Unité
Coefficient de conductivité thermique certifié				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/mK

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Eurothane[®] Mur(F)

Comportement au feu

Réaction au feu (produit seul) EN 13501-1 Euroclass F Produit seul

Valeurs thermique

Épaisseurs (mm)	Valeur λ (W/mK)	Valeur R (m ² K/W)
51	0.022	2.30
62	0.022	2.80
82	0.022	3.70
90	0.022	4.05
103	0.022	4.65
110	0.022	5.00
143	0.022	6.50
160	0.022	7.25

Normes et certificats

Standards

Standard produit	EN 13165:2012 + A2:2016
Production	ISO 9001:2008
Gestion de l'environnement	ISO 14001:2004

Certificats

ACERMI	14/003/945
COV	A

Autre / Divers

Usine

Bourges ZAC du Parc de la voie romaine 1 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges

Stockage/manutention Stocker dans un endroit sec et protégé du soleil

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

1, rue Ferdinand de Lesseps CS 50234, 18023 BOURGES Cedex, France

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation