

## ANTI-SALETE

GRÈS STRUCTURÉ, GRÈS NATUREL, GRÈS  
CÉRAMÉ LAPPATO BRILLANT



### À QUOI SERT-IL ?

- Facilite et accélère le nettoyage des surfaces et améliore l'hygiène
- Améliore la résistance du matériau à la saleté
- Préserve l'aspect d'origine du matériau au fil du temps

### LES AVANTAGES

- Assure une protection prolongée dans le temps
- Applicable à l'extérieur et à l'intérieur
- Rendement élevé
- Ne modifie pas le degré de non-glissance original du matériau (essais effectués selon les méthodes **B.C.R.A. et ASTM C 1028-2007**).
- Ne crée aucune pellicule superficielle
- Résiste aux rayons UV et ne jaunit pas

### MODE D'EMPLOI

**Pas de dilution :** Le produit est prêt à l'emploi.

**Instructions pour l'application** Application après la pose de la nouvelle surface :

1. Bien laver le sol avec **DETERDEK PRO** (joints ciment) ou **CR10** (joints époxy).
2. Appliquer **STOP DIRT** sur toute la surface du sol sec et propre de façon uniforme (y compris les joints) à l'aide d'un chiffon type toison ou d'un autre applicateur adéquat. Le conseil de l'expert : Ce produit étant à haut rendement, appliquer une quantité modérée de produit pour le traitement de 2-3 m<sup>2</sup> de surface à la fois.
3. Frotter la surface avec un chiffon ou une monobrosse avec un disque blanc.
4. Dans les 10 minutes qui suivent, éliminer complètement le produit résiduel manuellement ou avec une monobrosse et un chiffon en microfibre.
5. Après un intervalle minimum de 12 heures et avant de circuler sur la surface traitée, éliminer les éventuels résidus de produit avec un chiffon en microfibre propre.

**Application sur une surface non traitée à rénover :**

1. Laver le sol avec **PS87 PRO** et/ou **DETERDEK PRO**.
2. Lorsque la surface est sèche, appliquer **STOP DIRT** en suivant les indications décrites ci-dessus.

**Attention :**

*Ravive la couleur du matériau et des joints. Vérifier préalablement l'effet ravivant sur une petite surface.*

*Aérer la pièce pendant l'utilisation.*

*Ne pas appliquer sur le grès cérame lappato à finition mate.*



Photo: grâce à la courtoisie de l'usine Ceramice Atlas Concorde S.p.a.

### RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit :

Grès structuré, naturel,  
lappato brillant : jusqu'à 70 m<sup>2</sup>

Le rendement est indicatif, considéré par couche et dépend des propriétés du matériau.

### Emballages

500ml : cartons de 12 pièces.

### AVERTISSEMENTS

- Le produit est à base de solvant. Il est conseillé d'aérer la pièce pendant l'application.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation de la monobrosse est possible si la machine est en parfait état et complète dans toutes ses parties.

### TEMPÉRATURES

Températures de stockage : de 0° à 30 °C  
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.