



1/2

LES + PRODUIT

- ▶ Application sans primaire
- ▶ Tous planchers chauffants : eau, réversible et PRE
- ▶ Simple encollage jusqu'à 10 000 cm²
- ▶ Jointoiment 4 heures après la pose

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,25 à 5,75 litres

CONSUMMATION

- ▶ 5 à 8 kg/m² (voir tableau)

5076 PROLI FLUIDE ANHYDRITE HP



Par rapport à un mortier colle ciment standard.

DESCRIPTION

- Mortier-colle base anhydrite spécialement adapté à la pose sans primaire de revêtements céramiques sur chape anhydrite sous AT en locaux P3E2 au plus.
- Permet la pose de formats jusqu'à 10 000 cm² sur planchers chauffants à eau ou réversible et 2200 cm² sur PRE (Plancher Rayonnant Electrique).
- Sa consistance fluide permet la pose en simple encollage apportant gain de temps et un rendement élevé.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs des locaux P3E2 au plus

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Chape fluide anhydrite sous AT avec ou sans système de chauffage au sol à eau, réversible ou électrique.
- Chape sèche

■ SUPPORTS EXCLUS

- Tous les supports à base de métal
- Sols extérieurs

■ REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès cérame
- Grès étiré
- Grès porcelaine
- Terre cuite
- Dalle de pierre calcaire et de roche marbrière

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre gris clair
- **Densité apparente de la poudre** : 1,3 ± 0,1
- **pH** : 12 ± 1
- **Composition** : liant hydraulique, résine plastifiante, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (1)

- **Temps ouvert** : 30 min environ
- **Temps d'ajustabilité** : 20 à 30 min environ
- **Temps de vie en auge** : 60 min
- **Adhérence initiale à 24 h (MPa)** : ≥ 0,5
- **Adhérence initiale à 7 jours (MPa)** : ≥ 2
- **Adhérence initiale à 28 jours (MPa)** : ≥ 2,5
- **Adhérence après action de l'eau (MPa)** : ≥ 1
- **Adhérence après action de la chaleur (MPa)** : ≥ 3
- **Résistance aux températures** : - 20°C + 80°C
- **Déformation transversale** : ≥ 2 mm

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux Normes DTU, CPT et Guides Rénovation CSTB en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

Cons des Chapes fluides anhydrite

- Planéité sous la règle de 2 m :
 - 5 mm : formats S ≤ 3 600 cm²
 - 3 mm : 3 600 cm² < S ≤ 10 000 cm²

Si la planimétrie n'est pas respectée, utiliser **190 SOLEXTREME*** en se référant à la Fiche Technique.

- Délai de séchage avant recouvrement de la chape : 3 semaines au minimum à + 20°C.
- Vérifier le taux d'humidité résiduelle de la chape à la bombe à carbure qui devra être ≤ 1% pour les locaux E1 et E2.
- Dans les locaux E2, la périphérie de la pièce sera systématiquement traitée (jonction mur/sol) avec le système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) **596 PROLI COAT*** avec application préalable du primaire **124 PROLI PRIM*** ou **165 PROLI PRIM UNIVERSEL***.

Supports et revêtements associés

		SURFACE MAXIMUM en cm ²		
		Terre cuite	Grès	Pierre naturelle
SOLS INTÉRIEURS	Supports (a)			
	Chape fluide anhydrite sous AT avec ou sans système de chauffage au sol à eau et/ou réversible		10 000	10 000
	Chape fluide anhydrite sous AT avec système de chauffage au sol électrique (PRE)	900	2 200	2 200
	Chape sèche (b)			

(a) Se reporter aux Normes DTU, CPT et Guides Rénovation du CSTB en vigueur.

(b) Utiliser un primaire de la gamme PAREXLANKO : 124 PROLI PRIM*, 165 PROLI PRIM UNIVERSEL*.

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

2/2

POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- ▶ Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- ▶ Protéger des courants d'air et du soleil pendant et après l'application.
- ▶ Pour les chapes anhydrite, vérifier systématiquement l'humidité résiduelle du support à la bombe à carbure. Elle devra être $\leq 1\%$ pour les locaux E1 et E2.
- ▶ En cas de sols chauffants, les opérations de première mise en chauffe doivent avoir été réalisées avant la pose de revêtement. Cette vérification s'effectue sous la responsabilité du carreleur.

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

CONSERVATION

- ▶ **6 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

- En cas de plancher chauffant, les opérations de première mise en chauffe doivent avoir été réalisées avant la pose du revêtement. Le chauffage au sol sera coupé lors de la mise en œuvre du revêtement céramique.
- Éliminer le brillant de surface par ponçage, suivi d'un dépoussiérage efficace par aspiration en respectant les exigences de l'AT de la chape.
- Avant collage, éliminer les poussières résiduelles de préférence à l'éponge humide.
- Respecter la désolidarisation périphérique de la chape : 5 mm minimum et 8 mm dans le cas d'un plancher chauffant.

Cas des «Chapes sans ponçage»

- Le chapiste doit contrôler l'état de surface au plus tôt 4 jours après le coulage.
- En cas de présence de pellicule de surface, l'éliminer par ponçage, suivi d'un dépoussiérage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP** avec 5,25 à 5,75 litres d'eau propre, soit environ 21 à 23 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse lente (500 t/min).

■ APPLICATION

- Verser et étaler le mortier colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide de la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet, afin d'assurer un parfait transfert.

■ JOINTOIEMENT ⁽¹⁾

- **Délai de séchage avant jointoiment : 4 h**

Utiliser nos produits

- **5040 PROLIJOINT PERFECT***
- **542 PROLIJOINT SOL***
- **5045 PROLIJOINT SOUPLE***
(recommandé sur planchers chauffants)
- **5046 ELIT***
(recommandé sur planchers chauffants)
- **547 PROLIJOINT RUSTIC***
- **548 PROLIPOX S***
- **PERFECT COLOR***
- **550 - 551 PROLIJOINT RESIST***

Mode d'encollage et consommation (poids en poudre par m² indicatif)

Format du carreau (cm ²)	120 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 10 000
SOLS INTÉRIEURS	5 kg/m ² (U9)	6 kg/m ² (DL Ø20 ou E10)	8 kg/m ² (DL Ø20 ou E10)

SIMPLE ENCOLLAGE

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel
* prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Octobre 2019

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PARXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PARXLANKO

* Voir la Fiche Technique du produit.

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Sur sol chauffant, respecter les recommandations du fabricant de la chape.
- Produit limité aux locaux P3E2.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.