

Une seule
peinture
multi-supports
prête à l'emploi

TECHNOLOGIE
SÉCHAGE RAPIDE

Murs et boiseries,
meubles, plans
de travail, carrelage
mural, métaux
non ferreux

Sans sous-couche,
sans décapage

Remise en service
rapide : 12h

Ultra résistante

Lessivable

Economique

Sans odeur

Peinture de Rénovation Cuisine & Bains



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE DE RÉNOVATION BLANCHON est une peinture monocomposant sans odeur et multi-supports (bois, mélaminé, carrelage mural, métaux non ferreux, anciennes peintures) pour décorer et rénover les cuisines et salle de bains.
- Les qualités exceptionnelles de sa formulation permettent une application directe, sans sous couche, sans décapage, pour une adhérence parfaite ainsi qu'une haute résistance aux usages domestiques: taches, rayures, chocs, lavages répétés : eau, liquide vaisselle, nettoyants multi-usages.
- La résine nouvelle génération de la PEINTURE DE RÉNOVATION améliore considérablement ses performances avec une prise en dureté 2 fois plus rapide : chantier fini en 1 jour (pour une surface moyenne de 11m²) et une remise en service possible après 12h au lieu de 48h.
- La PEINTURE DE RÉNOVATION apporte en deux couches un bon rendu et un bon pouvoir garnissant.
- De par sa simplicité d'application, sa rapidité de séchage et sa polyvalence sur différents supports, elle est économique et offre une vraie alternative aux chantiers neufs.
- **12 couleurs disponibles, aspect satiné** : blanc, blanc cassé, crème, beige cendré, marron glacé, rouge andalou, gris lin, gris clair, gris poivré, anthracite, noir, bleu canard.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres et secs, sans trace de gras.
- Sur meubles, plan de travail mélaminés, stratifiés, anciennes finitions (peinture, lasure, vernis), sur bois* : égrener (papier abrasif grain 100-120) le support et dépoussiérer. Dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Sur Carrelages muraux (poreux ou faïencés) : dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON en insistant sur les joints et en prenant soin d'éliminer toutes traces de moisissures et de produits. En cas de joints siliconés, les retirer avant d'appliquer la peinture puis refaire les joints après application.
- Sur métaux non ferreux (alu, cuivre, zinc, laiton...) : dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Sur murs (peints, crépis) : éliminer les parties non adhérentes et dépoussiérer. Ne s'applique pas sur les bacs de douche, baignoires, cabines de douche, lavabos, vasques, sols, carrelages horizontaux.

*sur bois huilés ou cirés : poncer à blanc et dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi (ne pas diluer). Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur à 2 heures d'intervalle. Ne pas dépasser 48h entre chaque couche.
- Pour obtenir un aspect brillant ou mat, utiliser les VERNIS DÉCO EFFET LAQUÉ OU EFFET MAT BLANCHON (voir fiche technique) en couche de finition. Toutes les performances sont atteintes après 7 jours de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours : éviter le nettoyage, les chocs...

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

Blanchon

Peinture de Rénovation Cuisine & Bains

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage recouvrable : 2 heures environ.
- Remise en service : 12 heures
- Dureté définitive en 7 jours.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche selon la porosité du support.

RÉNOVATION

- La Peinture de Rénovation Blanchon est rénovable par elle-même, après un léger dépolissage (grain 120).

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PEINTURE DE RENOVATION CUISINE ET BAINS.
TYPE DE RÉSINES	RÉSINE HAUTE PERFORMANCE
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1.2
VISCOSITÉ	2000 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2018.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com