





Caractéristiques du produit






Formats [mm]		Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 8*1	
		570 x 95 x 10,5	2010* x 160 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14
Couche d'usure		≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm
Unité	Paquet: m ² /kg	20 lames 1,083 / 5,40	9 lames 2,894 / 19,40	8 lames 2,861 / 23,464	9 lames 3,218 / 26,397
	Palette: m ² /kg	36 cartons 38,99 / 194,40	32 cartons 92,621 / 620,64	32 cartons 91,546 / 750,848	32 cartons 102,976 / 844,704
	Garantie selon la stipulation Parador		25 ans (usage privé) 10 ans (usage commercial)	Notes	*1 longueur d'about par paquet autorisée. - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve

*1 Trendtime 8 Multiplank (# 1744429): El tamaño del bisel entre las láminas individuales de una lama puede variar.





Caractéristiques	Tolérances (EN 13489)	
 EN 14342:2013	Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
	Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
	Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
	Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
	Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
	Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
	Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %
		
		

*ne s'applique pas pour les produits fumés

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat	
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée	
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible	
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	Trendtime 3	0,070 m ² K/W
			Trendtime 4	0,087 m ² K/W
			Trendtime 8	0,100 m ² K/W
	Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm	
	Bruit d'impact	ISO 717-2	Trendtime 3	- seulement pour une pose en collage total
			Trendtime 4 / 8	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Disposal	Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38		

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat		
			Huile naturelle plus	Huile naturelle plus (texture trait de scie)	Vernis
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,49	μ ≥ 0,53	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	99 (USRV)	99 (USRV)	29 SRT (SRV humide) 51 SRT (SRV sec)
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _{f1} s1		
	Comportement au feu avec encollage total				
	Résistance aux tâches	EN 13442:2023, Procédure B	degré 5	degré 5	degré 5
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	n.n.	n.n.	degré 0
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, Annexe B	R 10	R 10	R 9

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_FR_20231201
Date:	01.05.2013	Actualisation:	https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/217/
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.12.2023

Classe libre conformément à la norme EN 13489					
Gamme:	Lame large				
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure				
Design:	Trendtime 3		Trendtime 4		Trendtime 8
Essence:	Chêne		Chêne		Chêne
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus spp. / QCXE
Abréviation/classe/date (interne)	TT3-GÜ		ER-TT8-EI		ER-TT4-SWN
	Version 4 2023		Version 4 2015		Version 4 2013
Classe:	Living	Living Plus	Living	Rustikal	Classic
Aubier sain	admissible	non admissible	admissible	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu' à 30 mm		admissible: jusqu' à 50 mm	admissible: jusqu' à 80 mm	admissible
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu' à 10 mm		admissible: jusqu' à 25 mm	admissible: jusqu' à 60 mm	admissible
Nœuds (picot)	admissible		admissible: Pattes de chat		admissible
Masticages	admissible				
Petites fissures, microfissures	admissible				
Inclusions d'écorce	non admissible		admissible		non admissible
Fissures	admissible				
Inclinaison des fibres	aucun critère				
Noyau sain	-	non admissible		admissible	
Rayons médullaires	admissible				
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes brunes		admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les nuances de couleur	
Trainées blanches	admissible				
Marques de lattes d'empilage	non admissible				
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible				
Parties non visibles					
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol					
Remarque					
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.					

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_FR_20231201
Date:	01.03.2013	Actualisation:	https://parador.de/fr/pcms/downloads/downloadfile/file_id/217/
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.12.2023
			Page 1 de 1