

CIMENT PROMPT

- Tous travaux de maçonnerie
- Prise rapide
- Application en mortier, béton ou pur

DONNEES TECHNIQUES

- Temps d'application : 1 à 5 minutes
- Temps de séchage définitif : 28 jours après la pose
- Température d'utilisation : Entre +5°C et + 30°C

DESCRIPTION

Pour tous travaux de maçonnerie ayant besoin d'une prise rapide : scellement, calage et réparation. Convient également pour des réparations sur des supports pouvant être au contact de l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

Sur tous types supports de maçonnerie : brique, pierre, ciment et béton. Les supports plâtre ou base plâtre sont à exclure.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Les supports devront être humides mais non ruisselants, ni gelés.

PREPARATION DU PRODUIT ET APPLICATION

Dosage préconisé :

- Mortier courant : 1 volume de CIMENT PROMPT + 1 volume de sable + 0.3 à 0.5 volume d'eau
- Mortier pour forte sollicitation : 2 volumes de CIMENT PROMPT + 1 volume de sable + 3 / 4 volumes d'eau selon consistance souhaitée.

Mélanger le ciment dans une bétonnière propre et gâcher avec de l'eau propre. Application du produit à la convenance des travaux à réaliser.

Le temps de prise varie en fonction de la température ambiante. Humidifier régulièrement le mortier pendant la prise.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.