

MORTIER DE REPARATION

- Rattrapage important
- Sans retrait

DONNEES TECHNIQUES

- Consommation : 2kg/m² par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 17%
- Temps d'application : 30 minutes
- Temps de prise : 4 heures
- Temps de séchage définitif : 28 jours
- Température d'utilisation : Entre +5°c et + 30°c.

DESCRIPTION

Mortier fibré pour les réparations de tous types de travaux de maçonnerie sur béton, parpaing, ou brique pleine.

Convient pour rattrapage jusqu'à 7 cm.

DOMAINE D'APPLICATION

Sur tous types supports de maçonnerie : brique, parpaing, pierre, ciment et béton.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Les supports devront être humides mais non ruisselants, ni gelés.

PREPARATION ET APPLICATION DU PRODUIT

- Dans une auge propre, verser l'eau claire.
- Ajouter la poudre dans 0,85 litres d'eau pour le sac de 5KG. La gâchée ne pourra plus être modifiée
- Mélanger 3 minutes pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux.
- Appliquer le produit à la truelle en serrant fortement.
- Puis talocher ou lisser la surface réparée.

-Dans le cas d'une réparation de nez de marche, laisser durcir au minimum 2 jours avant circulation.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.