

MORTIER-COLLE SPECIAL TERRASSE C2E

- Neuf et rénovation
- Carreaux jusqu'à 60x60 cm
- Temps ouvert allongé

PICTO A+

DONNEES TECHNIQUES

- Taux de gâchage : 5 à 5.5L par sac de 25kg

DESCRIPTION

Mortier-colle hydrofugé destiné à la pose de tous types de revêtements céramiques spécialement adapté aux terrasses et aux sols extérieurs

DOMAINE D'APPLICATION

Sol extérieur

CARACTERISTIQUES

- Présentation : poudre grise
- Composition : liant hydraulique, résine, plastifiante, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (1)

Conforme à la norme NF EN-12004

- Temps ouvert : 30 min environ
- Temps d'ajustabilité : 20 min environ
- Temps de vie en auge : 2 h environ
- Délai avant jointoiement/circulation : 24h environ
- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 1
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 1
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 1
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur. Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes (température / humidité relative).

SUPPORTS ADMIS ET REVETEMENTS ASSOCIES

| | | Opus | Carreaux de terre cuite | Grès | Pierre Naturelle |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------|
| SOLEXTERIEUR | Dallage sur terre plein | | | | |
| | Support ciment | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 45 x 45 cm | 60 x 60 cm |
| | Ragréage P3 | | | | |
| | Ancien carrelage poncé | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 45 x 45 cm | 30 x 30 cm |

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Température ambiante : +5°C à +30°C

Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Par temps chaud, il est recommandé d'humidifier le support au préalable.
- Si besoin et ponctuellement, rectifier la planéité jusqu'à 10 mm avec la colle ou réaliser un ragréage avec un enduit de sol adapté.

MISE EN ŒUVRE :

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse, sur une surface de 1 à 2 m². Puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.
- Éliminer l'excédent de colle si elle remonte dans les joints.

CONSOMMATIONS ET PEIGNE

| Format du carreau | S ≤ 15 x 15 cm | S ≤ 45 x 45 cm | S ≤ 60 x 60 cm |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Sol extérieur | 6 kg/m ² (U9) | 8 kg/m ² (U9) | 8 kg/m ² (DL20) |

| | |
|---|------------------|
|  | SIMPLE ENCOLLAGE |
|  | DOUBLE ENCOLLAGE |

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 25kg.

Conservation 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.