



PE **M55**

EXPERT



Peinture intérieure 
BLANC FINITION MAT



OPACIFIANT
GARNISSANT
RÉSISTANT



- **Très bon pouvoir couvrant** : masque les défauts des supports
- **Excellent garnissant**
- **Sans trace de reprise** : adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds
- **Haute lessivabilité et forte résistance au lustrage**
- **Finition MAT parfaite et durable**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b2/4a
- Type de liant : alkyde émulsion + acrylique
- Type de pigment : titane
- Diluant : eau
- Extrait sec : 60 (+/-1%)
- Densité : 1,52
- Viscosité : onctueux
- Brillance sous 85° d'angle : <2%
- Résistance à l'abrasion (NF 13 300)
Classe 1 : haute lessivabilité
- Point éclair : NC

DESTINATIONS

Intérieur
Pièces sèches ou humides
Murs, plafonds, boiseries, radiateurs

SUPPORTS

Multisupports

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures, bois.

TECHNOLOGIE

ALKYDE EN EMULSION + ACRYLIQUE

Tendu parfait et mat profond pour une finition sans trace de reprise

- Rendement : 10 m² / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR) :
Hors poussière : 30 min
Recouvrable : 6h
Complet : 24h
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°
Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 5 ou 10 L
- CRAINT LE GEL

PE M55

EXPERT BLANC FINITION MAT

CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

APPLICATION

- Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm, brosse spéciale acrylique ou pistolet airless
 - Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.
 - Nettoyage du matériel : eau
 - Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés.
 - La température d'application du produit et du support doivent être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.
- Hygiène et sécurité :
La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com



MODE D'EMPLOI

SUPPORT	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITIONS
Neufs ou sains	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Egrenage■ Dépoussiérage	1 couche IP 35 ou IP 55	2 couches PE M55
Anciens, tachés ou humides	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Egrenage■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)■ Dépoussiérage		
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes■ Décapage des bois peints■ Egrenage des anciennes peintures glycéro■ Rinçage /séchage	1 couche IP TD	
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées en bon état	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage / rinçage■ Egrenage des anciennes peintures glycéro■ Dépoussiérage■ Séchage	-	

