



PE **S15**

ESSENTIEL



Peinture intérieure    
BLANC FINITION SATIN

OPACIFIANT



- **Bon pouvoir couvrant**
- **Application facile**
- **Séchage rapide** : 2 couches dans la journée
- **Lessivable**, entretien facile

DESTINATIONS

Intérieur
Pièces sèches ou humides

SUPPORTS

Murs et plafonds

TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE

Sans odeur gênante et nettoyage des outils à l'eau pour un grand confort d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b2
- Type de liant : acrylique
- Type de pigment : titane
- Diluant : eau
- Brillance sous 60° : 16%
- Extrait sec : 43 (+/- 1%)
- Densité : 1,19
- Viscosité : onctueux
- Résistance à l'abrasion (norme NF EN 13 300) : Classe 2 : lessivable
- Point éclair : NC
- Aspect : blanc SATIN poché
- Rendement : 10 -12 m² / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR) :
Hors poussière : 30 min
Recouvrable : 3h
Complet : 6h
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°
Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 12 L format chantier
- CRAINT LE GEL

PE S15

ESSENTIEL BLANC FINITION SATIN

CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

APPLICATION

- Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm ou brosse spéciale acrylique ou pistolet airless.
 - Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.
 - Nettoyage du matériel : eau
 - Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés.
 - La température d'application du produit et du support doivent être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.
- Hygiène et sécurité :
La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com



MODE D'EMPLOI

SUPPORT	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITIONS
Neufs ou sains	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Egrenage■ Dépoussiérage	1 couche IP 15	2 couches PE S15
Anciens, tachés ou humides	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Egrenage■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)■ Dépoussiérage	1 couche IP TD	
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes■ Décapage des bois peints■ Egrenage des anciennes peintures glycéro■ Rinçage /séchage		
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées en bon état	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage / rinçage■ Egrenage des anciennes peintures glycéro■ Dépoussiérage■ Séchage	-	

