



CLIMATS EXTRÊMES®

SOLS EXTÉRIEURS



Formats :
0,5L – 2,5L – 5L
Aspect :
Satin



HAUTE TENUE
EAUX STAGNANTES



RÉSISTANCE
TRAFIC, CHOCS,
TACHES



10 GARANTIE
ANS

- Idéale bétons et dallages extérieurs même non abrités.
- Longue tenue des couleurs
- Garantie 10 ans.

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
RÉSINE AQUA-RÉSIST®



Haute résistance aux eaux stagnantes même en situation prolongée*.

UN NIVEAU DE PERFORMANCE
INÉGALÉ SOUS TOUS LES CLIMATS

RÉSISTANCE
FISSURATION


NON
GLISSANT**

LESSIVABLE
HAUTE PRESSION

* n'est pas un produit d'étanchéité

** Antiglisse classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti-glisse non adapté pour les bordures de piscine.

NUANCIER



CLIMATS EXTRÊMES® SOL

DIRECT SUR BÉTONS ET DALLAGES EXTÉRIEURS



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES entre les peintures SOLS V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

S'applique sur sols extérieurs abrités ou non abrités de type : ciment, béton, pierre et dalles extérieures... Idéale pour terrasses, balcons, escaliers, murets, allées piétonnes, seuils de porte... Ne convient pas pour une application sur support bois.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION

Indispensable pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non farinant.

SUPPORTS BRUTS :

- béton neuf : laisser sécher 3 mois avant peinture.
- ciment / béton brut : dégraisser à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33. Vérifier la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhérera pas. Répéter alors l'application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le dosage puis rincez. Renouveler jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laisser sécher 48 heures.

- sur ragréage : tester l'adhérence sur une petite surface.
- pierre, dalles extérieures : lessiver à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- lessiver. Poncer à l'abrasif gros grain et éliminer la peinture non adhérente. Dépoussiérer.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Appliquer la 1ère couche diluée à 5% d'eau sur sols bruts ciment. Laisser sécher 3 heures avant la 2e couche. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3e couche peut être nécessaire. Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier (12h) – usage intensif (48h). Durant la 1ère semaine, utiliser les lieux avec précaution.