



CLIMATS EXTRÊMES®

PEINTURE FER



EFFET DÉPERLANT RENFORCÉ

ANTI ROUILLE INTÉGRÉ

10 ANS GARANTIE

- Directe sur rouille.
- Stoppe la corrosion.
- Idéale rénovation : directe sur métaux rouillés ou peints.
- Tendu parfait sans coulures.
- Garantie 10 ans.

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
RÉSINE POLYSILOXANE



La résine renforce l'effet déperlant et donc la fonction d'imperméabilité de la peinture

**UNE PROTECTION ENCORE PLUS ÉTANCHE
POUR UNE MEILLEURE
PRÉSERVATION DU FER CONTRE LA ROUILLE**

ÉCRAN PROTECTEUR
EAU ET UV

RÉSISTANCE EXTRÊME
ÉCARTS THERMIQUES
-40°C / +60°C

ENROBE PARFAITEMENT
ANGLES ET ARÊTES

Formats :
0,25L – 0,5L – 1,5L – 2L
Aspects :
Mat-Brillant

NUANCIER

- BLANC RAL 9016
- CALCAIRE RAL 1013
- TAUPE
- HAVANE
- IRMAND RAL 8011
- E OMBRÉ
- BASQUE RAL 3004
- THRACITE RAL 7016
- HARBON RAL 7021
- NOIR RAL 9005
- HOGGAR RAL 5003
- RETAGNE RAL 5010
- MORIKA RAL 6009
- BASQUE RAL 6005

CLIMATS EXTRÊMES® FER

IDÉALE RÉNOVATION : DIRECTE SUR MÉTAUX ROUILLÉS OU PEINTS



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES** entre les peintures **Climats Extrêmes V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

- Métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) soumis à des conditions climatiques très rudes : ferronneries de bord de mer, de montagne ou exposées en plein sud...
- Supports extérieurs : volets, garde-corps, portails, grilles, barrières, ferronneries...

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

MÉTAUX BRUTS :

- neufs : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- rouillés : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique.
- métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : appliquer le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- peinture en bon état : poncer légèrement et dépeussier.
- peinture abîmée : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches.

Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.