



25 KG



Ragréage autolissant des sols intérieurs à recouvrement turbo pour locaux P2 à P4S

- ✦ Turbo: recouvrable après 1 à 2h par un sol souple, carrelage
- ✦ Nouvelle technologie : séchage par cristallisation
- ✦ Facile à appliquer, forte auto-lisance
- ✦ Réalisation du ragréage au revêtement en moins d'une journée
- ✦ Produit adapté aux chantiers occupés par plusieurs corps de métier

Produit(s) associé(s)

weberprim époxy
weberprim RP
weberprim universel

DOMAINE D'UTILISATION

- pour le ragréage des sols intérieurs neufs ou anciens, avant la pose de revêtements dans des locaux à sollicitations faibles, modérées ou fortes (P2 à P4S)
- recouvrement turbo par un revêtement souple, carrelage
- remise en circulation rapide des locaux

SUPPORTS

- chape ciment*
 - dalle béton*
 - chape anhydrite*
 - éléments en béton préfabriqués*
 - terre cuite poncée*
 - anciennes chapes ou dalles mises à nu par rabotage ou grenailage*
 - anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle*
 - ancien carrelage**
 - panneaux de bois OSB**
 - chapes asphalte**
 - plancher chauffant eau chaude et réversible
- *Après primaire** weberprim RP **ou** weberfloor 4716 **ou** weberprim universel **ou** weberprim epoxy **ou** weberprim epoxy rapid
- **Après primaire** weberfloor 4716 **ou** weberprim universel **ou** weberprim epoxy **ou** weberprim epoxy rapid
- Se référer au paragraphe Préparation des supports**

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- locaux classés P2 : 1 à 10 mm
- locaux classés P3 à P4S : 3 à 10 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- revêtement de sol plastique, textile, caoutchouc
- carrelage
- parquet collé ou flottant
- résine

COLLES COMPATIBLES

- **weberfloor 4032** est compatible avec les colles de revêtements associés cités ci-dessus

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - ancien parquet
 - dalle plastique rigide
 - plaque de plâtre
 - sols extérieurs
 - plancher rayonnant électrique (PRE)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

weberfloor 4032 (suite)

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps de repos avant étalement : 2 minutes
- durée pratique d'utilisation : 15 minutes
- délai d'attente avant circulation piétonne : 1 heure
- séchage avant collage d'un revêtement :
 - revêtement textile, plastique, caoutchouc : 1 heure
 - carrelage : 1 heure
 - parquet, revêtement de sol en liège : 12 heures
 - résine : 24 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

- composition : ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques
- densité : 2,0
- densité de la poudre : 1,3
- granulométrie : jusqu'à 0,4 mm

PERFORMANCES

- classification selon NF EN 13813 : CT-C35-F7
- adhérence sur béton : > 2 MPa
- résistance en traction/flexion : 7 MPa
- résistance en compression : 35 MPa
- classement GEV-EMICODE : EC1 Plus
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- classement feu : A2_s-s1

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés
- NF EN 13813

RECOMMANDATIONS

- joints de dilatation ou de fractionnement : réaliser conformément aux CPT en vigueur
- ne pas appliquer le produit à la pompe
- **weberfloor 4032** a une prise rapide, notamment par température élevée. Le temps de travail est de 15 minutes à 20°C
- anticiper une cadence élevée et un travail en équipe, préparer plusieurs doses d'eau à l'avance
- la pose du revêtement sous 1 à 2 heures se fera dès que le produit est praticable à la marche
- un ponçage intensif (gros grains) du ragréage peut éventuellement être effectué après 2h30 à 4 heures pour améliorer l'état de surface

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- éliminer par grattage, ponçage ou rabotage : peinture, plâtre,

laitance du béton

- dépoussiérer par aspiration ou balayage soigné
- reboucher les trous éventuels avec **weberfloor 4040**
- appliquer le primaire **weberprim RP** non dilué, **weberfloor 4716** ou **weberprim universel** selon le type de support, laisser sécher le primaire

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +10 °C à +25 °C
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant, et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)
- éviter les courants d'air, l'exposition directe du soleil et de la chaleur

APPLICATION

Application manuelle

1. gâcher mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min) avec 6 l à 6,25 l d'eau par sac de 25 kg pendant au moins 1 minute. Le mélange doit être fluide et homogène
- laisser reposer 2 minutes sans trop tarder, produit rapide
2. verser le ragréage gâché sur le sol
- **weberfloor 4032** est autolissant. Régler l'épaisseur avec une lisseuse inox ou un râtelier à picots

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac plastique de 25 kg (palette filmée complète de 42 sacs, soit 1050 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : gris
- **Outils** : lisseuse inox, râtelier à picots, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet mélangeur à pale droite
- **Rendement moyen** :
 - application manuelle : 150 à 200 m²/compagnon servi/jour
- **Conservation** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.