

PRESTIA DUR N° 1

Plâtre dentaire à prise et durcissement très rapide et hautes résistances mécaniques.



AVANTAGES

Plâtre de Paris Grande Finesse Pureté

APPLICATION

Type II à III pour travaux de laboratoire.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Rapport de mélange	50
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	2min
Shore C	70

PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.