



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



UNIMAT SOL SUPRATECH

Description

Solution haute performance dédié à l'isolation sous dallage.
 Panneau de polystyrène expansé haute densité de conductivité thermique 33 mW/m.K.
 Certifié ACERMI.
 Epaisseurs de 60 mm à 300 mm suivant applications.
 Gamme de résistances thermiques de 1,80 m².K/W à 9,10 m².K/W.

+ produit

- Excellentes performances mécaniques pour l'isolation sous dallage
- Conforme aux exigences des parties 1, 2 (hors maison individuelle) et 3 (maison individuelle) du DTU 13.3

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Conditionnement	
					m ² /colis	m ³ /colis
60	2500	1200	1.80	33	30	1,80
80			2.40		21	1.68
100			3		18	1,80
110			3.35		15	1.65
120			3.65			1,80
130			3.95		12	1,56
138			4.20			1.66
150			4.55			1,80
157			4.75		9	1.41
200			6.05			1,80
300			9.10		6	1,80

- Réaction au feu : NPd
- Perméabilité à la vapeur : MU(40-100)
- Tolérance d'épaisseur : T(2)

Application

- Sous dallage de terre-plein des maisons individuelles jusqu'à 300 mm, soit R = 9,10 m².K/W
- Sous dallage de terre-plein des autres bâtiments jusqu'à 157 mm, soit R = 4,75 m².K/W
- Dalles portées jusqu'à 300 mm, soit R = 9,10 m².K/W

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle