

ELU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2017



SEMIN LISSAGE FIN

POUSSIÈRE MAITRISÉE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi permettant grâce à son application aisée, un ponçage réduit et donc moins de poussière qu'un enduit traditionnel.

Il s'applique à la spatule, au rouleau ou à la machine puis se ponce. La poussière est moins importante et très peu volatile.

Permet également de réaliser la passe de finition d'une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant...

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire, impressions, anciennes peintures.

REVETEMENTS.

Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 68 %
- Densité : 1,7
- COV : < 1 g/l.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 10 et 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < +8° C et > +35° C et sur supports gelés.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

APPLICATION.

Dresser l'enduit à la spatule, au plâtoir ou au rouleau puis lisser à la spatule en croisant les passes.

Après séchage complet, le ponçage peut-être effectué avec un grain de 120 à 180.

La poussière n'est pas volatile, elle s'écoule le long du mur et n'encrasse pas le papier à poncer.

Épaisseur maximum d'utilisation : 1 mm.

Rouleau monocouche 18 mm.

CONSOMMATION.

De 0,6 à 1 kg/m² selon la qualité des supports.

TEMPS DE SECHAGE.

6 à 24 heures suivant conditions et charges.



ENDUIT DE LISSAGE FIN POUSSIÈRE MAITRISÉE

Application au rouleau,
à la spatule ou à la
machine.

Finition à la raclette
ou lisseuse.

3 fois moins de ponçage.

3 fois moins de poussière.

Permet d'égaliser et
aplanir les surfaces en
intérieur afin d'obtenir
des supports parfaite-
ment lisses avant les
travaux décoratifs.

AVANTAGES

- Ponçage réduit.
- Poussière non volatile (tombe au sol lors du ponçage).
- Excellente qualité de finition.
- Application aisée manuelle ou mécanique.
- Application frais sur frais.

CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces
d'enduit finir le geste
en effectuant un léger
arrondi.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

EUH 208. Contient 1,2-
BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité
disponible sur demande.

