



MORTIERS

MORTIER RAPIDE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier prêt à gâcher à usage au sol ou au mur, en intérieur et extérieur.

Domaines d'application : scellement rapide, calage, fixation, petites réparations.

SUPPORTS ADMIS. Béton, pierres, briques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas utiliser en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

Temps de prise : 5 minutes à 20° C.

En raison de la prise rapide du mortier, procédez toujours par petites gâchées successives.

Produit étiqueté dangereux. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi et les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.


Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 litre d'eau pour 5 kg de mortier rapide.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 kg.
STOCKAGE. 6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Utilisation en intérieur et extérieur.



MORTIER FIN GRIS

DÉFINITION TECHNIQUE.

Mortier prêt à gâcher pour travaux de réfection et de finition des murs en intérieur et extérieur.

SUPPORTS ADMIS.

Béton, mortier, pierres, briques, enduit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30° C. Ne pas utiliser en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

Temps de prise : 1 heure à 20° C.

En raison de la prise rapide du mortier, procédez toujours par petites gâchées successives.

Produit étiqueté dangereux. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi et les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Les supports très poreux ou par temps chaud devront être préalablement humidifiés.

TAUX DE GÂCHAGE.

1 litre d'eau pour 5 kg de mortier fin.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 kg.
STOCKAGE. 6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



AVANTAGES

- Utilisation en intérieur et extérieur.
- Belle finition.
- Pas de fissuration.

