



# NET-TROL®400

DÉSHUILEUR / DÉCRASSANT

TOUS BOIS\*



## DESCRIPTION

- Nettoyant dégraissant destiné à la préparation et à la mise à nu des support bois avant traitement par un saturateur.
- Gélifié : ne coule pas. Idéal pour les surfaces verticales.
- Sans solvant ni paraffine.
- N'attaque pas les plastiques, liners de piscines

## SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Bois : tous bois hors bois taniques\*.
- Vertical/horizontal : bardage, terrasse, volets, salon de jardin...

## PROPRIÉTÉS

- Élimine en profondeur et sans effort (par simple rinçage à l'eau) toutes les huiles noircies. Les rend solubles à l'eau. 5-10 minutes suffisent.
- Nettoie aussi les taches de gras incrustées sur les bois composites.
- Déglace les bois neufs (nous consulter pour un mode opératoire).
- Doit être neutralisé avec NET-TROL® 200\*\*

**FORMAT**  
1L - 2,5L - 10L

**USAGE**  
Extérieur

**MATÉRIEL**  
Pinceau nylon ou brosse à encoller

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Densité</b>	1.03 +/-0.05
<b>pH</b>	>12
<b>Viscosité</b>	Gélifié
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau nylon ou brosse à encoller.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	5-6 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	Temps d'action 5 à 15 minutes, séchage après neutralisation au moins 3 jours.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Stockage</b>	Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium.
- Dégager la surface et retirer tout objet ou saleté de la surface à traiter.

## CONSEIL DE PRO

Lors d'un déshuilage sur une surface verticale, préférer travailler du haut vers le bas, surtout au moment du rinçage.

## APPLICATION

Se munir de gants en caoutchouc et d'une protection adéquate.  
Toujours procéder à un essai préalable sur une petite zone.

- Appliquer une couche épaisse de NET-TROL® 400 sur la surface à déshuiler. Sur une grande surface, travailler par zones successives.
- Laisser agir le produit 5-10 minutes, 15 min au maximum. Les conditions météo (température ou taux d'humidité) peuvent influencer sur le temps d'action nécessaire au produit.
- Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur basse pression (maxi 50 bars se tenir à bonne distance du support). Le support est déshuilé.
- Immédiatement sur bois mouillé, neutraliser au NET-TROL® 200\* (étape indispensable).
- Dans certain cas, il se peut que des traces d'huile persistent notamment au cœur du bois. Renouveler alors une fois l'application, accompagner le rinçage d'un léger frottement à l'aide d'une brosse nylon.
- Après séchage complet du support (minimum 3 jours selon météo), égrener le bois si nécessaire (grain 100).

Une fois ainsi traité, nous vous recommandons de protéger à nouveau le support à l'aide par exemple d'un saturateur de type D1® PRO\*\* ou PROTEXT®\*\*

\*Sauf Chêne et Châtaignier. Précautions à prendre sur le Red Cedar.  
\*\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/2023.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**