



ANTI-VERDISSURES CONCENTRÉ ATM



DESCRIPTION

- Permet de détruire les verdissures, lichens, moisissures, algues rouges et jaunes et les champignons.

PROPRIÉTÉS

- Produit très concentré.
- Formule professionnelle à effet curatif et préventif rémanent.
- Ne contient ni javel, ni acide.

SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, asphaltes, pavés autobloquants.
- Vertical/horizontal.

FINITION
NC

FORMAT
1L - 5L - 20L

USAGE
Extérieur

MATÉRIEL
Brosse - Rouleau
Pulvérisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvant type	Eau
Odeur	Neutre
Densité	1.0 ±0.05
Aspect	Liquide transparent
Point d'éclair	Non classé inflammable
Ph	7 - 8
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation
Dilution	Voir ci-dessous en fonction de l'état du support
Rendement	Jusqu'à 250 m ²
Nettoyage du matériel	Immédiatement à l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Pour un résultat optimal, il est conseillé de supprimer au préalable les verdissures très développées par un grattage ou un brossage voire un nettoyage à haute pression.
- Protéger la végétation environnante.
Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort.
- Pour une meilleure efficacité, préférer la période printemps-été. Éviter l'hiver.

APPLICATION

- ANTI-VERDISSURES CONCENTRÉ ATM doit être dilué en fonction de l'état du support.
 - Action préventive : 1L + 49L d'eau. Peut traiter jusqu'à 250 m².
 - Action curative légère : 1L + 29L d'eau. Peut traiter jusqu'à 150 m².
 - Action curative normale : 1L + 14L d'eau. Peut traiter jusqu'à 75 m².
 - Action curative renforcée : 1L + 9L d'eau. Peut traiter jusqu'à 30 m².Appliquer en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien imprégner le support.
- Les lichens peuvent nécessiter une double application.
- L'action sera progressivement visible jusqu'à disparition totale des micro-organismes.
Le rinçage du support n'est pas nécessaire. S'il n'y a pas eu de pluies dans les 7 jours après application, il est possible de procéder à un rinçage à l'eau sans pression ni action mécanique pour faciliter l'élimination des germes et racine morte hors du support.
Dans le cas de pluies survenues avant 24h après l'application, l'effet risque d'être atténué et un second traitement pourrait alors être nécessaire.

SÉCURITÉ

UTILISATION : TP10.

Substances actives : Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyldiméthyles, chlorures : 304g/kg (CAS 68424-85-1), 2-octyl-2H-isothiazole-3-one : 6.7g/kg (CAS : 26530-20-1).

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 50439.

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/2023.**

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70