

### DIMENSIONS

collection	Giomma pro		Namsen pro	Viskan pro
Largeur	209 mm		189 mm	303 mm
Longueur	1494 mm		1251 mm	610 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	6 panneaux		9 panneaux	10 panneaux
m <sup>2</sup> par paquet	1,873 m <sup>2</sup>		2,128 m <sup>2</sup>	1,847 m <sup>2</sup>
Poids par paquet	16,48 kg		18,67 kg	16,25 kg
Densité	ISO 23997 1725±50 kg/m <sup>3</sup>		1725±50 kg/m <sup>3</sup>	1725±50 kg/m <sup>3</sup>
Épaisseur totale	ISO 24346 5 mm		5 mm	5 mm
Parément	ISO 24340 0,55 mm		0,55 mm	0,55 mm
Finition	Revêtement PU avancé avec la technologie TitanV™			
Rainure/langnette	Assemblage Uniclo®			

### GARANTIE D USINE

Classe d'usage	ISO 10582 (EN 16511)			Classe 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Garantie	Usage résidentiel Usage commercial	Voir conditions de garantie Voir conditions de garantie	25 ans 5 ans - sur demande jusqu'à 15 ans	

### DONNEES GENERALES

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS PERGO
Résistance à l'usure	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 cycles	OK
Résistance aux chocs	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Résistance aux rayures	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Chaises à roulettes	EN 425	25000 cycles	Pas de délaminage, aucune perturbation	OK
Déplacement de pieds de meuble ponçonnement rémanent	EN 424 EN ISO 24343-1	Pied 0,1 mm / 32 kg		Aucun dégat visible
Résistance aux taches	EN 438-2	Acétone - Café - NaOH -H2O2 - Cirage pour Chaussures	≤ 0,1 mm	niveau 5 Pas de changement
gonflement	ISO 24336		≤ 18%	Pas de gonflement
résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	Fmax côté long Fmax côté court	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	> 2 kN/m > 3 kN/m
Variations dimensionnelles	ISO 23999	6h à 80° C expansion	≤  0,15 % < 1 mm	≤  0,15 % mm
Classe de réaction au feu	EN 13501-1			BF-s1
Résistance aux UV	EN ISO B02	Echelle de bleus	Classe > 6	Classe 8
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130:2014 / XP P05-011 DIN 51097:1992 / XP P05-011 BS7976-2:2002+A1:2013	Avec des chaussures Pieds nus Mouillé Sec	Toutes les structures Toutes les structures PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	R10 / PC10 Class B / PN18 PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
Résistance thermique	ENV 12633:2003 - Annex A EN 12667	Sans sous-couche PERGO Sur une sous-couche PERGO COMFORT Sur une sous-couche PERGO HEAT Sur une sous-couche PERGO TRANSITSTOP	USRV	0,025 m <sup>2</sup> K/W 0,045 m <sup>2</sup> K/W 0,035 m <sup>2</sup> K/W 0,070 m <sup>2</sup> K/W
Chauffage par le sol	Convient à tous les systèmes de chauffage standard DANS les supports en ciment. Application limitée avec des films chauffants ou alternatives. Temp. de contact maxi ≤ 27°C. Voir les instructions d'installation séparée.			

### ENVIRONNEMENT & CERTIFICATS

AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: Très faible émission, sans odeur			Class M1
Emissions de formaldéhydes	EN 14041:2004/AC:05+06	Pas d'ajout de formaldéhyde pendant la production		< limite de détection
COVT à 28 jours	ISO16000 part 9-6	Exigence AgBB après 28 jours <1000 µg / m <sup>3</sup>		< 20 µg/m <sup>3</sup>
Contenu	Métaux lourds plomb / cadmium			NON présent
SUBSTANCES DANGEREUSES	Substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques classe 1A et 1B (liste de candidats)			NON présent
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006			Conforme
Plastifiant	Plastifiant sans ortho-phthalate			
Contenu recyclé	Seulement le matériau recyclé INTERNE utilisé			

