ciment prompt

5 KG

ciment prompt pour scellement à prise rapide en milieux humides

- Ciment à prise rapide
- Pour scellements, réparations, calages et colmatages
- Idéal en milieux humides ou immergés

DOMAINE D'UTILISATION

- confection de mortiers à prise rapide
- pâte : pour tous scellements urgents de petites taille
- mortier : pour tous scellements, réparations, rebouchage, collages et colmatage
- imperméable: adapté aux milieux humides.

SUPPORTS

- éléments de maçonnerie : briques, pierres, ciments

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 à 5 minutes.
- temps de prise du mortier : de 1 à 5 minutes

Température	10°C	20°C	30°C
Temps de prise	4 minutes	2 minutes	1 minutes

IDENTIFICATION

- composition : ciment prompt

PERFORMANCES

résistances en compression du mortier :

Durée	1 jour	7 jours	28 jours
Valeur	15 Mpa	23 Mpa	32 Mpa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

ciment prompt (suite)

APPLICATION

1.
préparation :
- mélanger à l'aide d'une truelle **ciment prompt** par petites quantités nécessaires au travail à effectuer.
- le mélange obtenu doit être homogène.

2.
mise en oeuvre :
- appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.
- maintenir le mortier humide pendant la prise.

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :** sac de 5 kg
- **Couleur :** ocre clair
- **Conservation :** 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation :** les consommations varient selon le type de scellement, pouvant être courants ou fortement sollicités :

	Mortier sur ouvrages courants	Mortier sur ouvrages fortement sollicités
Ciment	1 volume	2 volumes
Sable	1 volume	1 volume
Eau	0,3 à 0,5 volume	3/4 volume

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

© Saint-Gobain **weber** France - 385 019 070 R.C.S. MELUN