

# PRB ACCROFOND I



ISOLANT ET FIXATEUR DE FOND SOLVANTÉ

## Les de PRB ACCROFOND I

-  **Consolide les fonds poreux et/ou farinants**
-  **Améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs**
-  **Adapté aux supports difficiles**
-  **Séchage rapide**

Famille I - Classe 7b1 selon NFT 36-005

**Prêt à l'emploi**

### CONDITIONNEMENT

- Seaux métalliques de 5 L.
- Palette de 0,469 t soit 100 seaux de 5 L.

**CONSERVATION** : 12 mois.

### CONSOMMATION

- Environ 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon la porosité du support et l'aspect de surface.

**COULEUR** : Incolore.



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- PRB ACCROFOND I est utilisé pour fixer et consolider la surface des murs intérieurs et extérieurs en neuf ou en rénovation avant remise en peinture.

### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Fiches techniques PRB
- NF DTU 59-1

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Mortier ciment.
- Plâtre.
- Panneaux bois CTB.H, CTB.X.
- Badigeon.
- Peintures et revêtements silicatés adhérents et résistants.

Pour tout autre support, consulter le service technique PRB.

### SUPPORTS INTERDITS

- Dans le cas de surfaces horizontales ou inclinées de moins de 45° exposées à la pluie.
- Les sols.
- Les revêtements souples d'imperméabilisation.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...

### PENDANT L'APPLICATION :

- Bien ventiler les pièces, si l'opération se fait en local fermé.
- Le port de lunettes est indispensable pour éviter les projections dans les yeux.
- Manipuler obligatoirement avec des gants.
- Après tout arrêt, nettoyer les outils au White Spirit avant séchage.
- Avant de refermer les récipients, bien essuyer les surfaces en contact.
- Lors de projections éventuelles sur des parties autres que celle à traiter, essuyer rapidement avant séchage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Résines copolymères acryliques en phase solvant.
- Adjuvants spécifiques.

### PRODUITS

- Aspect : Satiné.
- Solvant : White Spirit.
- Densité : 0,85 ± 0,05.
- Produit inflammable.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être sains, propres, secs, exempts de toute trace d'huile ou de toutes autres pulvérulences.
- Éliminer les fonds non résistants.
- Dépoussiérer par brossage soigné et par aspiration.

### APPLICATION

- Pour réhomogénéiser, mélanger PRB ACCROFOND I avant l'emploi.
- Il s'applique au rouleau adapté ou à la brosse.
- Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer.

### RECOUVREMENT

- À réaliser avec les peintures et les revêtements de peintures PRB.
- Séchage de 2 à 6 heures selon la température et la porosité du support.

**NOTA** : le produit ne peut pas rester nu et doit être recouvert.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Avant séchage, avec du White Spirit.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.