

# PRB ACTI FLASH



TRAITEMENT CURATIF RAPIDE



## Les **+** de PRB ACTI FLASH

- +** Idéal pour les façades
- +** Action rapide (4 à 8 h) sur supports contaminés
- +** Permet de retrouver l'aspect originel des matériaux
- +** Recommandé avant la mise en peinture

**Prêt à l'emploi**

### CONDITIONNEMENT

– Jerrican de 20 l.

**CONSERVATION** : 12 mois.

### CONSOMMATION

0,2 l/m<sup>2</sup> soit 1 l pour 5 m<sup>2</sup>.



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Traitement curatif rapide décontaminant en extérieur.

### DOMAINE D'EMPLOI

#### Façades :

- Enduits, pierres, marbres, revêtements plastiques, peinture, revêtements céramiques...

#### Toitures :

- Tuiles, ardoises...

#### Sols :

- Dallages, bétons...

- Autres supports, nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne convient pas pour le traitement des eaux.

### CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.

#### Ne s'emploie pas :

- En période de gel et à basse température.
- Sur support gelé ou en cours de dégel.

#### Avant application des produits de nettoyage :

protéger soigneusement (polyane, bâche) tous les ouvrages contre les projections notamment : huisseries, menuiseries, volets roulants, descentes EP, végétation environnante, dallage, etc.

Un essai de compatibilité sur le revêtement est souhaitable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Solution d'hypochlorite de sodium, additivé d'agent fortement mouillant.

### PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Couleur : rose.
- Densité :  $1 \pm 0,05$  t/m<sup>3</sup>.
- pH (alcalin) :  $12 \pm 1$ .

## MISE EN ŒUVRE

### APPLICATION

- Utiliser le produit sans dilution.
- Remuer le produit avant l'application afin d'obtenir une bonne homogénéité.

L'application se fait à saturation maximale du support, jusqu'à refus du produit :

#### Par badigeonnage :

- brosse ou rouleau de laine à poils longs.

#### Par pulvérisation :

- sous basse pression (pulvérisateur de jardinier)

Une fois l'application réalisée, attendre 4 heures minimum puis rincer le support à l'eau basse pression (jet d'eau) et, suivant le degré de contamination, accompagner le lavage d'un brossage afin d'éliminer les organismes détruits.

Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports (1 à 2 jours) avant l'application d'un nouveau revêtement.

**Conseil** : Afin de préserver au mieux les supports nettoyés des futures agressions, appliquer en préventif :

- **PRB ACTIDÉMOUSSE HP** (à appliquer au pulvérisateur sans rinçage).
- **PRB HYDROFUGE WRS** (hydrofuge sans silicone).

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.