

FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE

SIN 150

PROVENANCE

Schiste espagnol de la région de LOS CAMPOS
Carrière Valdemiguel (Lousaval)

REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 150 (SIN 150)

ASPECT

Couleur noire bleue
Épaisseur et planéité régulières

DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise pour toiture en Primera [A1, T1, S1, D1] et
Standard [A1, T1, S1, D2] épaisseur en moyenne
4 mm, 5 mm et 7 mm,
Gamme Monument Historique :
Domaine en 5 mm et 7 mm,
Domaine-Authentique(Brouillée) en 5 mm, 7 mm et 9 mm,
Gamme Patrimoine :
Renaissance en 5 mm.
Option = Epaufrures manuelles.

Schiste bien adapté en climat maritime, montagnoux.
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo3 lui autorise la pose en
verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous.

CARACTÉRISTIQUES	SIN 150
Masse volumique gr/cm ³	2.80
Absorption d'eau en masse %	0,10
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	66
transversal	54
Carbonate de Calcium CaCo3	≤ 1M%

AGREMENT

Conforme au LABEL NF EN 12326-1 [A1, T1, S1, D1]
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]