

QUALIPLY



QUALIPLY

LE CONTREPLAQUÉ FACILE D'EMPLOI ET MULTI USAGES QUI ASSOCIE LES QUALITÉS ESTHÉTIQUES DE L'OKOUMÉ ET LA LÉGÈRETÉ DU PEUPLIER

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau peuplier faces okoumé – II/III selon EN 635-2

Proposé en collage intérieur et extérieur CTBX

Origine : Europe

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986	panneau structurel - certificat de contrôle de production CE2+
EN 315	tolérances sur dimensions
EN 636-1	pour utilisation en milieu sec
EN 636-3	pour une utilisation en milieu extérieur
EN 12460-3	taux d'émission de formaldéhyde (E1)

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1220 ; 3100 x 1530

Épaisseurs (mm)	5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Nombre de plis	3	5	5	7	7	9	11	11	13	17
Masse volumique	env. 450 kg/m ³ (+/- 10%)									

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	2500 à 4000 M Pa	Contrainte de rupture en traction	30 M Pa
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Contrainte de rupture en flexion	20 à 30 M Pa

Valeurs indicatives