

QUALIFORM



QUALIFORM

**UN CONTREPLAQUÉ IDÉAL POUR LES SYSTÈMES DE COFFRAGE.
LE FILM PHÉNOLIQUE FACILITE LE DÉCOFFRAGE ET LAISSE UNE SURFACE LISSE « PRÊT À
PEINDRE ». PARFAIT POUR LES CHANTIERS EXIGEANTS.**

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau bouleau revêtu sur les deux faces d'un film phénolique lisse 120 gr/m²(grammage supérieur sur demande).

Chants protégés contre l'humidité par une peinture acrylique marron foncé.

Origine : Russie, Europe

Contreplaqué répondant aux exigences du RBUE - certifié FSC® (PEFC™ sur demande)

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 attestation de conformité 2+ (CE2+)

EN 315 tolérances dimensionnelles - L/l : +/- 3,5 mm - équerrage : +/- 1 mm

EN 314-2 classe de collage 3 (extérieur)

EN 12460-3 dégagement de formaldéhyde : E1

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes.

FORMATS STANDARDS EN MM

1250 x 2500; 1500 x 3000

Épaisseurs (mm)	9	12	15	18	21
Nombre de plis	7	9	11	13	15
Masse volumique	700 kg/m ³ (+/- 10%)				

Autres épaisseurs / autres formats sur demande. **Découpe, perçage et usinage possibles sur demande.**

RÉSISTANCE AUX FROTTEMENTS

Valeur Taber 300 R.

PROPRIÉTÉS

Épaisseur nominale	Module d'élasticité en flexion (N/mm ²)		Résistance à la flexion (N/mm ²)	
	// à la face	⊥ à la face	// à la face	⊥ à la face
15	7200	6300	60	52
18	7200	6300	60	52
21	6500	5400	52	45

Valeurs indicatives