

BÉTON VÉGÉTAL

GRANULAT DE CHANVRE

FICHE TECHNIQUE



ÇA
CHANVRE
TOUT!

BÉTON VÉGÉTAL

GRANULAT DE CHANVRE

Thermique:    Acoustique:   
Confort d'été:     Hygrothermie:    



- ▶ Chènevotte calibrée et dépoussiérée
- ▶ Matière 100 % chanvre d'origine française
- ▶ Régulation hygrométrique pour un habitat confortable
- ▶ Matériau sain et écologique



DOMAINES D'APPLICATION



TOIT*



MURS



ENDUIT*



SOLS*

Biofib' Chènevotte est un granulat constitué exclusivement de chènevotte calibrée et dépoussiérée, issue du défilage des pailles de chanvre, dont le procédé de transformation ne nécessite ni eau, ni solvant. Biofib' Chènevotte dispose du Label Construire en Chanvre (Cenc).

* Hors Règles Pro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	100 % chanvre					
Masse volumique	kg / m ³	~ 110				
Granulométrie représentative	mm	Φ 6,30	Φ 3,15	Φ 2,00	Φ 1,00	Φ 0,50
	%	2,5	32	39	24	2
Taux fibres et poussières	%	< 2 %				
Taux d'humidité	%	< 15 %				

CHÈNEVOTTE CONDITIONNEMENT SACS:

Sac (kg)	Nb sac/palette	Poids/palette (kg)
18	24	432
20	21	420

CHÈNEVOTTE CONDITIONNEMENT VRAC:

Type	Poids/volume
Bigbag	~ 200 kg
Fonds mouvant	~ 90 m ³
Autre	sur demande

CHÈNEVOTTE POUR ENDUIT DE FINITION (ISOFIN):

Sac (kg)	Nb sac/palette	Poids/palette (kg)
10	21	210

Dimensions palettes 0.80 x 1.20 m x 2.40 m / camion complet uniquement de Biofib' Chenevotte (33 palettes)

Cette fiche technique vise à informer sur les spécificités du produit en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances et de l'expérience pratique. Elle peut être modifiée à tout moment en cas d'amélioration ou de mise à jour des produits ou procédés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente. Pour toute information complémentaire, notamment sur les garanties, la réglementation ou la mise en œuvre, nous vous invitons à consulter notre service technique ou à visiter www.biofib.com.

