



Ose te lancer

PATTEX Joint Pont de Bateau

Mastic exempt d'eau et de solvants faisant appel à la technologie Flextec, polymère hybride réactif mono- composant



DESTINATIONS

- Mastic pour la réalisation de joints décoratifs et d'étanchéité pour parquets Joint type Pont de bateau :
Parquet massif à chant profilé ou chant plat, toute épaisseur, essences exotiques, traditionnelles, nerveux (hêtre, frêne, etc ...)
finition brute, verni usine, pré-huilé, etc
- Mastic colle de fixation / collage collage des plinthes.
- Habillage en parquet d'escalier : béton, pierre, métal, bois

PATTEX Pont de bateau n'est pas destiné à la réalisation de joint d'étanchéité pour des applications maritimes ou dans le domaine de la navigation de plaisance. Pour ses applications nous consulter

BÉNÉFICES

- Tous parquets décoratifs d'intérieur même exotiques
- Exempt d'eau et de solvant
- Convient pour pièces humides
- Nettoyage facile à l'alcool

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Cartouche : 280ml
Couleur	Noir
Formule / Consistance	Polymère Hybride (Technologie Flextec) / Pâteuse
Formation de peau	Environ 15 minutes
Densité (ISO 2811-1)	Environ 1,40
Dureté Shore A	Environ 30
Allongement à la rupture	Environ 450%
Température d'application	+5°C à +40°C
Température de service	-40°C à +80°C
Consommation (pour cordon 3x6 mm)	16 m environ
Temps avant finition	48 heures
Ponçage	1 semaine*
Recouvrable par vernis/huile	24 heures**
Temps de séchage vernis/huile	

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Stockage	12 mois au frais et à l'abri du gel
----------	-------------------------------------

* souvent 24 heures, faire un essai préalable.

**en fonction de la température et de l'humidité ambiante, et de l'absorption du support

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- Pour la pose du parquet proprement dit, voir le choix de la colle appropriée selon la nature et les caractéristiques du parquet : Pattex P 685 Le parquet aura été collé depuis au moins 24 heures, les surfaces sont propres et sèches.
- En cas d'exsudation du bois, dégraisser à l'aide d'alcool à brûler.
- Laisser le parquet sécher un quart d'heure minimum avant de faire le joint.
- Pour les parquets d'épaisseur supérieure à 10 mm, mettre en place un fond de joint entre chaque lame.
- Dans le cas d'un parquet fini usine (verni ou huilé), mettre en place des bandes de masquage de part et d'autre des joints, éviter les plis et bulles.

Mode d'emploi :

- Ouvrir la cartouche, couper la canule à un diamètre très légèrement supérieur au joint à réaliser.
- Extruder Pattex Joint Pont de Bateau en veillant à bien garnir l'espace sans vide ni bulle d'air.
- Réaliser un joint légèrement bombé. Les taches et débordements accidentels de Pattex Pont de Bateau frais, peuvent être éliminés facilement avec un chiffon imbibé de d'alcool à brûler, une fois sec le mastic s'enlève par tout moyen mécanique adaptée au support.
- Laisser durcir Pattex Joint Pont de Bateau 12 à 24 heures.
- A l'aide d'un couteau ¼ de lune, raser le joint Pattex Pont de Bateau.
- Pour les parquets finis usine, retirer délicatement les rubans de masquage. Pour les parquets bruts, laisser Pattex Joint Pont de Bateau durcir 48 h avant ponçage.
- Pattex Joint Pont de Bateau peut être recouvert par un vernis parquet ou une huile parquet 7 jour après application. Dans la majorité des cas, 24 heures sont suffisantes, sans laisser de poissant résiduel à la surface du mastic.
- Compte tenu de la diversité des vernis et huiles de finition, nous recommandons de faire un essai préalable.

Observations :

- La reconnaissance des supports appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves, et proposer les solutions
- Lors d'une pose sur sols chauffants, ceux-ci doivent être conformes aux DTU en vigueur et aux cahiers des charges du CSTB
- Bien respecter les délais de séchage de la dalle et/ou de la chape
- Ne pas verser dans les conduits d'évacuation, les égouts ou la terre
- Craint le gel
- Conserver hors de la portée des enfants

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne



peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
