

PEINTURE FACADE SUPPORTS NEUFS ET SAINS

Peinture pour façades à base de résine acrylique



DESTINATION

BATIR PEINTURE FACADE SUPPORTS NEUFS ET SAINS s'applique sur enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE, panneaux préfabriqués de béton.

PROPRIÉTÉS

- Haut pouvoir couvrant
- Grande résistance aux intempéries
- Laisse respirer le support

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. Pour les surfaces exposées au soleil, choisir des teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35% ou dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une sous couche façade.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer une première couche de BATIR PEINTURE FACADE SUPPORTS NEUFS ET SAINS dilué de 8 à 12 %.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds convenablement préparé e, appliquer deux couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : 0 à 5 %. Dilution pistolet : 8 à 12 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Résine acrylique	RENDEMENT 9 à 11 m ² /L en fonction du support à traiter.
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 5 sous 85°	DENSITÉ 1,57	CONSERVATION En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité
TEINTES Blanc, et teintes du nuancier	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Hors poussières : 30 min • Sec : 2 h • Recouvrable : 6 h	EXTRAIT SEC En poids : 64 %. En volume : 44 %.
CONDITIONNEMENT 2,5 litres, 10 litres		

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.