

BATIR CREPI FACADE CF320

Crépi décoratif



Définition

Revêtement plastique épais assurant la protection et la décoration.

Destination

Revêtement plastique épais pour surfaces verticales extérieures et intérieures (façades, halls, cages d'escaliers).

Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, le béton, les briques, ainsi que les anciennes peintures préalablement fixées avec une couche de **BATIR FIXATEUR**.

Propriétés

- S'applique en 1 couche de 2,5 à 3 kg/m². Aspect rustique.
- Aspect décoratif.
- Masque le faïencage des enduits et assure un complément d'imperméabilisation du support.
- Perméable à la vapeur d'eau.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de crépir.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de **BATIR FIXATEUR**.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

Application

- application au rouleau à poils longs, au rouleau mousse alvéolé ou, mieux, à la taloche métallique. Le relief est formé avec un rouleau décor en caoutchouc.
- Pour une application mécanisée, utiliser un pistolet entonnoir, une lance avec pot sous pression sortie basse ou une machine à projeter.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Mat.

Teintes

Blanc et Ton pierre.

Conditionnement

15 kg.

Liant

Résine acrylique.

Densité

1,81.

Séchage

(à 23°C, H.R. : 50 %)

- Hors poussières : 1 à 2 heures, suivant épaisseur.
- Sec, hors d'eau : 8 heures.

Extrait sec

En poids : 80 %.

En volume : 65 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NFT 36-005 - Famille II classe 2 b
NF EN 1062-1, G₃E₅S₃à₄V₂W₃A₁C₀

Assurance

Est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Contient des produits biocides: contient C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 2 g/l de COV.

Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

Code CED : 08 01 12



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr